

目 次

1. 工場認定書
2. JIS 認証書
3. 配合計画書 (No,21NH)
 - ①配合計画書
 - ②アルカリ骨材反応抑制対策
 - ③アルカリ総量計算書
4. 原材料品質証明
 - ①セメント
 - ②骨材
 - 絶乾密度及び吸水率試験
 - 安定性試験
 - すりへり試験
 - 粒度試験
 - 粒形判定実積率試験
 - 微粒分量試験
 - 有機不純物試験
 - アルカリシリカ反応性試験
 - ③水
 - ④混和材料
 - ⑤鉄筋
5. コンクリート試験管理表
 - ①圧縮強度管理図
 - ②スランプ管理図
 - ③空気量管理図
 - ④生コン中の塩化物量測定記録
6. 試験機公正証明書
 - ①圧縮強度試験機
 - ②外圧強度試験機
 - ③トレーサビリティ体系

1. 工場認定書

工場認定書

ホクエツ工業株式会社

代表取締役 細井佐一郎 殿

秋田県コンクリート製品協会評価委員会が定めた
認定要領に基づき審査を行った結果 下記工場が
製造品質管理基準を満たしていることを認める

認定番号 ACA-03

認定工場 ホクエツ工業株式会社 秋田工場

所在地 秋田県秋田市河辺戸島字野田158

有効期間 令和6年7月1日～令和7年3月31日

認定日 令和6年7月1日

秋田県コンクリート製品協会

会長 小山 雄二

同 評価委員会

委員長 徳重 英信

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

2. JIS 認証書

発効日：2024 年 9 月 11 日



Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書

ホクエツ工業株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0206008

認証取得者の氏名及び名称：ホクエツ工業株式会社

住 所：宮城県仙台市青葉区五橋一丁目5番3号

鋳工業品の名称：プレキャスト無筋コンクリート製品
プレキャスト鉄筋コンクリート製品

認証に係る JIS 番号：JIS A 5371, JIS A 5372

認 証 の 区 分：I 類

工場及び事業所の名称：ホクエツ工業株式会社 秋田工場

所 在 地：秋田県秋田市河辺戸島字野田 158

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2006 年 9 月 11 日

有 効 期 限：2027 年 9 月 10 日



一般財団法人 建材試験センター

Japan Testing Center for Construction Materials

東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

理事長 渡辺 宏





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書附属書

(認証番号:TC0206008)

認証の範囲(種類又は等級) :

1 プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類

製品の種類	製品
舗装・境界ブロック類	境界ブロック

2 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類

製品の種類	製品
路面排水溝類	落ちふた式U形側溝

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 15mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称として、「JTCCM」を表示する。
- 3) 日本産業規格の種類及び呼びの略号を表示する。

付記事項の表示 : 鈹工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製造年月日又は略号

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 製品ごとに押印する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎



原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



3.配合計画書

- ①配合計画書 (No,21NH)
- ②アルカリ骨材反応抑制対策
- ③アルカリ総量計算書

振動流込み製品

配合計画書

示方配合表

・コンクリートの配合種類: 21NH ・コンクリートの圧縮強度: 設計基準強度 30N/mm²

粗骨材の 最大寸法 (mm)	スラブ の範囲 (cm)	空気量 の範囲 (%)	水セメ ント比 W/C(%)	細骨材 率S/a (%)	コンクリートの材料単位置量(kg/m ³)							
					水	セメント	細骨材			粗骨材	混和剤	
					W	C	S ₁	S ₂	S ₃	G ₁	減水剤	AE剤

※コンクリート中の塩化物量は0.3kg/m³(Cl⁻)以下とする※アルカリ骨材反応抑制対策は、アルカリ総量で3.0kg/m³以下とする

使用材料品質特性

(セメント)

メーカー: UBE三菱セメント(株)

項目 種類	粉末度	凝結		安定 性	圧縮強度(N/mm ²)			化学成分(%)				
	比表面積 (cm ² /g)	始発 (h-min)	終結 (h-min)		3日	7日	28日	酸化マグ ネシウム	三酸化 硫黄	強熱 減量	全アルカ リ	塩化物 イオン

(混和材) 使用なし

(骨材)

種類		砕砂(S ₁)		山砂(S ₂)		溶融スラグ(S ₃)		砕石1505(G ₁)			
産地		仙北市西木町小山田産		由利本荘市浜三川産		秋田市総合環境センター産		仙北市西木町小山田産			
種類	寸法	ふるいを通るものの質量百分率(%)									
		25	20	15	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15
粒度	砕砂(S ₁)	-	-	-	100	90～100	80～100	50～90	25～65	10～35	2～15
	山砂(S ₂)	-	-	-	100	100	95～100	90～100	60～100	20～60	2～10
	スラグ(S ₃)	-	-	-	100	90～100	80～100	50～90	25～65	10～35	2～15
	砕石(G ₁)	-	100	90～100	40～70	0～15	0～5	-	-	-	-
品種	項目	絶対密度 (g/cm ³)	吸水率 (%)	粒形判定実績率 (%)	粘土塊 (%)	有機不純物		微粒分量試験 (%)		粗粒率	
	砕砂(S ₁)	2.5以上	3.0以下	54以上	-	-		3.5±2.0		2.80～3.10	
	山砂(S ₂)	2.5以上	3.5以下	-	1.0以下	-		3.0以下		1.46～1.84	
	スラグ(S ₃)	2.5以上	3.0以下	53以上	-	標準色より淡い		7.0以下		2.41～2.79	
	砕石(G ₁)	2.5以上	3.0以下	56以上(2005として)	-	-		0.5±0.5		6.06～6.64	

(混和剤)

メーカー: 花王(株)

項目	種類	密度 (g/cm ³)	塩化物イオン量(Cl ⁻) [I種](kg/m ³)	全アルカリ量 (kg/m ³)
減水剤標準形(マイティ21LV)		1.030~1.070	0.02以下	0.30以下
AE剤(マイティAE-03)		1.010~1.050	0.02以下	0.30以下

(鉄線・棒鋼)

メーカー: 秋田昭和産業(株)・北東金属(株)

普通鉄線	線径(mm)	2.6	3.2	4.0	5.0	6.0
	許容差(mm)	±0.04			±0.05	
	引張強さ(N/mm ²)	540～1130			440～1030	
					390～930	
種類・呼び名	項目	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ(N/mm ²)	伸び (%)		曲げ試験
	D6	295 以上	440～600	16以上 (2号試験片)		曲げ角度180° 外側に亀裂を 生じないこと
	D10					
	D13					
	D16					
鉄筋コンクリート用棒鋼						

ホクエツ工業(株) 秋田工場

原本と相違ないことを証明します
 ホクエツ工業株式会社 秋田工場



アルカリ骨材反応抑制対策について

国土交通省でのアルカリ骨材反応抑制対策(土木構造物)実施要領ならびに、JIS A 5308 附属書 2「アルカリシリカ反応抑制対策の方法」では、次の 3 つの対策のうち、何れか 1 つについてご確認頂くことになっております。

1. コンクリート中のアルカリ総量の抑制
2. 抑制効果のある混合セメント等の使用
3. 安全と認められる骨材の使用

また、コンクリート工場製品の場合は、上記第 1 項～第 3 項の対策のうち、どの対策によって管理しているか、当工場からご報告しなければならないことになっております。


このことにより、以下に当工場での対策をご報告致します。

当工場では、上記第 1 項の「コンクリート中のアルカリ総量の抑制」により対策を講じております。

また、第 3 項「安全と認められる骨材の使用」に基づき、骨材のアルカリシリカ反応性試験も実施しております。

ホクエツ工業株式会社
秋田工場

原本と相違ないことを証明
ホクエツ工業株式会社





2242

R 6, 1 1

コンクリート中のアルカリ総量計算

6年 11月分

工場長	品質管理責任者	品質管理係
小	佐藤	金

ホクエツ工業(株) 秋田工場

1. 配合 (示方配合表による)

(kg/m³)

配合 No	21	21NH	21NHスラグ	
単位セメント量	360	360	360	
単位混和材量				
単位細骨材量 (S1)	486	482	298	
単位細骨材量 (S2)	207	205	296	
単位細骨材量 (S3)			162	
単位減水剤量	2.52	2.52	2.52	
単位AE剤量	0.07	0.06	0.06	

2. 材料中の全アルカリ量 (Na₂O換算値：試験成績表による)

(%)

試験月	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	6ヶ月間の最大値
普通セメント	0.53	0.54	0.55	0.55	0.52	0.50	0.55
早強セメント	0.51	0.50	0.52	0.52	0.49	0.50	0.52

(%)

材料名	セメント	混和材	減水剤	AE剤
全アルカリ量	0.55		0.7	0.7

※セメントは普通セメント、及び早強セメントの過去6ヵ月間の最大値です。
セメント以外は、最新の試験成績表に示されている値です。

3. 骨材 (細骨材) 中の塩化物量 (試験成績表による)

(%)

細骨材の種類	(S1) 砕砂	(S2) 山砂	(S3) 溶融スラグ	-
塩化物量 (NaCl)	0.00	0.00	0.001	-

4. アルカリ総量計算結果 (JIS A 5308:2009 附属書Bによる)

$$R_t = R_c + R_a + R_s + R_m$$

 $R_c = \text{単位セメント量 (C)} \times \text{セメント (Na}_2\text{O換算値)} / 100$
 $R_a = \text{単位混和材量} \times \text{混和材中の全アルカリ} / 100$
 $R_s = [\text{単位細骨材量 (S1)} \times \text{NaCl (S1)} / 100 + \text{単位細骨材量 (S2)} \times \text{NaCl (S2)} / 100 + \text{単位細骨材量 (S3)} \times \text{NaCl (S3)} / 100] \times 0.53$
 $R_m = \text{単位減水剤量} \times \text{減水剤中の全アルカリ} / 100 + \text{単位AE剤量} \times \text{AE剤中の全アルカリ} / 100$
 R_t : アルカリ総量 (kg/m³)

 R_c : コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量 (kg/m³)

 R_a : コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量 (kg/m³)

 R_s : コンクリート中の骨材 (細骨材) に含まれる全アルカリ量 (kg/m³)

 R_m : コンクリート中の混和剤に含まれるアルカリ量 (kg/m³)
(kg/m³)

配合 No	21	21NH	21NHスラグ	
C×Na ₂ O換算値/100	1.98	1.98	1.98	0.00
R _a	0.00	0.00	0.00	0.00
R _s	0.00	0.00	0.00	0.00
R _m	0.02	0.02	0.02	0.00
アルカリ総量 R _t	2.0	2.0	2.0	0.0
判定 (R _t =3.0kg/m ³ 以下で合格)	合格	合格	合格	合格

※計算における数値の丸め方は、JIS A 5308:2009 附属書B 表B.1 注a) による。

原本と相違ないことを証明
ホクエツ工業株式会社 秋田工場
監印

4. 原材料品質証明

① セメント

② 骨材

絶乾密度及び吸水率試験

安定性試験

すりへり試験

粒度試験

粒形判定実積率試験

微粒分量試験

有機不純物試験

アルカリシリカ反応性試験

③ 水

④ 混和材料

⑤ 鉄筋

細骨材の密度および吸水率試験				JIS A 1109	
試験日	令和6年 11月 13日 水曜日			測定者	金 啓一
試料	種類及び記号			産 地	
	砕砂 S1			西木町小山田産	
測定項目				測定値	
				1回目	2回目
①	メスフラスコに水(500ml)を満たした質量 m_1 (g)			665.0	665.0
②	表面乾燥飽水状態における密度試験用試料の質量 m_2 (g)			530.2	534.6
③	試料と水で500mlの目盛まで満たしたメスフラスコの質量 m_3 (g)			993.5	996.2
④	試験温度における水の密度 ρ_w (g/cm ³)			0.9982	0.9982
⑤	表乾密度 $d_s = \frac{② \times \rho_w}{① + ② - ③}$ (g/cm ³)			2.62	2.62
⑥	表乾密度の平均値 (g/cm ³)			2.62	
⑦	表乾密度の平均値との差 (g/cm ³)			0.00	
規格値			2.62±0.02	Ⓐ 否	
⑧	表面乾燥飽水状態における吸水率試験用試料の質量 m_4 (g)			536.9	539.9
⑨	乾燥後の吸水率試験用試料の質量 m_5 (g)			527.0	530.1
⑩	絶乾密度 $d_d = \frac{⑤ \times ⑨}{⑧}$ (g/cm ³)			2.57	2.57
⑪	絶乾密度の平均値 (g/cm ³)			2.57	
⑫	絶乾密度の平均値との差 (g/cm ³)			0.00	
規格値			2.5以上	Ⓐ 否	
⑬	吸水率 $Q = \frac{⑧ - ⑨}{⑨} \times 100$ (%)			1.88	1.85
⑭	吸水率の平均値 (%)			1.87	
⑮	吸水率の平均値との差 (%)			0.02	
規格値			3.0以下	Ⓐ 否	
精度	平均値との差は密度試験の場合は0.01g/cm ³ 以下、吸水率試験の場合は0.05%以下でなければならない。			判定	Ⓐ 否

※ ρ_w は水の密度(g/cm³) 20±5℃で、その値は試験技術マニュアルによる。

品質管理責任者	品質管理係	測定者
(佐藤)	(金)	(金)

原本と相違ないことを証明します
 ホクエツ工業株式会社 検査工場

細骨材の密度および吸水率試験				JIS A 1109	
試験日	令和6年 11月 14日 木曜日			測定者	金 啓一
試料	種類及び記号		産 地		
	山砂	S2	由利本荘市浜三川産		
測定項目			測定値		
			1回目	2回目	
①	メスフラスコに水(500ml)を満たした質量 m_1	(g)	665.0	665.0	
②	表面乾燥飽水状態における密度試験用試料の質量 m_2	(g)	527.6	529.9	
③	試料と水で500mlの目盛まで満たしたメスフラスコの質量 m_3	(g)	989.7	991.8	
④	試験温度における水の密度 ρ_w	(g/cm ³)	0.9980	0.9980	
⑤	表乾密度 $d_s = \frac{② \times \rho_w}{① + ② - ③}$	(g/cm ³)	2.60	2.60	
⑥	表乾密度の平均値	(g/cm ³)	2.60		
⑦	表乾密度の平均値との差	(g/cm ³)	0.00		
規格値		2.60±0.02	合/否		
⑧	表面乾燥飽水状態における吸水率試験用試料の質量 m_4	(g)	526.6	530.7	
⑨	乾燥後の吸水率試験用試料の質量 m_5	(g)	519.4	523.2	
⑩	絶乾密度 $d_g = \frac{⑤ \times ⑨}{⑧}$	(g/cm ³)	2.56	2.56	
⑪	絶乾密度の平均値	(g/cm ³)	2.56		
⑫	絶乾密度の平均値との差	(g/cm ³)	0.00		
規格値		2.5以上	合/否		
⑬	吸水率 $Q = \frac{⑧ - ⑨}{⑨} \times 100$	(%)	1.39	1.43	
⑭	吸水率の平均値	(%)	1.41		
⑮	吸水率の平均値との差	(%)	0.02		
規格値		3.5以下	合/否		
精度	平均値との差は密度試験の場合は0.01g/cm ³ 以下、吸水率試験の場合は0.05%以下でなければならない。		判定	合/否	

※ ρ_w は水の密度(g/cm³) 20±5℃で、その値は試験技術マニュアルによる。

品質管理責任者	品質管理係	測定者
佐藤	金	金

原本と相違ないことを証明します
 ホクエツ工業株式会社 秋田工場

粗骨材の密度および吸水率試験					JIS A 1110	
試験日	令和6年 11月 8日			金曜日	測定者	金 啓一
試料	種類及び記号		大きさ	産 地		
	碎石	G1	15mm	西木町小山田産		
測定項目				測定値		
				1回目	2回目	
①	表面乾燥飽水状態における密度試験用試料の質量 m_1		(g)	1702.4	1645.9	
②	試料とかごの水中の見掛けの質量 m_2		(g)	1386.2	1350.4	
③	水中のかごの質量 m_3		(g)	320.4	320.4	
④	水中の試料の見掛けの質量 ②-③		(g/cm ³)	1065.8	1030.0	
⑤	試験温度における水の密度 ρ_w		(g/cm ³)	0.9980	0.9980	
⑥	表乾密度 $D_s = \frac{① \times \rho_w}{① - ④}$		(g/cm ³)	2.67	2.67	
⑦	表乾密度の平均値		(g/cm ³)	2.67		
⑧	表乾密度の平均値との差		(g/cm ³)	0.00		
規格値			2.67±0.02	合 / 否		
⑨	絶対乾燥状態の質量 m_4		(g)	1677.8	1622.2	
⑩	絶乾密度 $D_d = \frac{⑨ \times \rho_w}{① - ④}$		(g/cm ³)	2.63	2.63	
⑪	絶乾密度の平均値		(g/cm ³)	2.63		
⑫	絶乾密度の平均値との差		(g/cm ³)	0.00		
規格値			2.5以上	合 / 否		
⑬	吸水率 $Q = \frac{① - ⑨}{⑨} \times 100$		(%)	1.47	1.46	
⑭	吸水率の平均値		(%)	1.47		
⑮	吸水率の平均値平均値との差		(%)	0.01		
規格値			3.0以下	合 / 否		
精度	平均値との差は密度試験の場合は0.01g/cm ³ 以下、吸水率試験の場合は0.03%以下でなければならない。			判定	合 / 否	

※ ρ_w は水の密度(g/cm³) 20±5℃で、その値は試験技術マニュアルによる。

品質管理責任者	品質管理係	測定者
佐藤	金	金

原本と相違ないことを証明します
 ホクエツ工業株式会社 秋田工場

細骨材の試験結果報告書

臨海砕石株式会社 御中

試験番号 24S14939-2/9頁

発行日 令和 6 年 1 月 17 日

〒011-0904 秋田市寺内経根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-6389

承認署名者・所長 木村 敏

件名	
顧客名称	臨海砕石株式会社
顧客住所	大仙市大曲西根字西道地野502番地2
種類※	砕 砂
産地※	秋田県仙北市西木町小山田字鎌足地内
採取場所※	産地に同じ
採取者※	伊藤 和也
採取月日※	令和 5 年 12 月 1 日
その他※	
受入れ時の状態	持込み・土嚢袋8袋 (約160 kg)
受領年月日	令和 5 年 12 月 4 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試験結果
有機不純物 JIS A 1105:2015	試験年月日: 令和 5 年 12 月 13 日 試験実施場所: 技術研修センター 計量室 標準色より淡い
塩化物量 JIS A 5308:2019 附属書A A.10p)	0.012 % ☆詳細は8頁のとおり
安定性 JIS A 1122:2014	0.9 % ☆詳細は9頁のとおり
備考	・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみに有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。




24S14939-9/9頁

試験規格		硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験表					
JIS A 1122:2014							
試験年月日		令和 5 年 12 月 11 日 ~ 12 月 16 日					
試験実施場所		技術研修センター 試験室					
試験材料	No.	S-14939					
	工場名	臨海砕石株式会社					
	種類	砕 砂					
	産地	秋田県仙北市西木町小山田字鎌足地内					
	採取月日	令和 5 年 12 月 1 日					
とどまるふるい	通るふるい	各群の質量分率	試験前の各群の質量	試験後の各群の質量	各群の損失質量分率	骨材の損失質量分率	
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)	
—	0.075	0	—	—	—	—	
0.075	0.15	4	—	—	—	—	
0.15	0.3	11	—	—	—	—	
0.3	0.6	19	100.0	98.7	1.3	0.2	
0.6	1.2	28	100.0	99.1	0.9	0.3	
1.2	2.5	30	100.0	99.1	0.9	0.3	
2.5	5	8	100.0	99.2	0.8	0.1	
5	10						
合 計		100				0.9	

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



R6.11

細骨材の試験結果報告書

24S15147-3/3頁

ホクエツ工業株式会社 秋田工場 御中

試験番号 24S15147-1/3頁

発行日 令和6年6月14日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村 敏彦

件名	
顧客名称	ホクエツ工業株式会社 秋田工場
顧客住所	秋田市河辺戸島字野田158
種類※	山砂
産地※	由利本荘市浜三川産
採取場所※	ホクエツ工業株式会社 秋田工場 骨材ストック
採取者※	金 啓一
採取月日※	令和6年5月29日
その他※	ホクエツ工業株式会社 秋田工場
受入れ時の状態	持込み・土嚢袋1袋(約25 kg)
受領年月日	令和6年5月29日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試験結果
有機不純物 JIS A 1105:2015	試験年月日: 令和6年6月6日 試験実施場所: 技術研修センター 計量室 標準色より淡い
塩化物量 JIS A 5308:2024 附属書JA JA.10p)	0.000 % ☆詳細は2頁のとおり
安定性 JIS A 1122:2014	0.4 % ☆詳細は3頁のとおり
備考	・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。

0.04以下

0.0以下

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。



試験規格		硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験表					
JIS A 1122:2014							
試験年月日		令和6年6月7日～6月12日					
試験実施場所		技術研修センター 試験室					
試験材料	No.	S-15147					
	工場名	ホクエツ工業株式会社 秋田工場					
	種類	山砂					
	産地	由利本荘市浜三川産					
採取月日		令和6年5月29日					
とどまるふるい	通るふるい	各群の質量分率	試験前の各群の質量	試験後の各群の質量	各群の損失質量分率	骨材の損失質量分率	
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)	
—	0.075	0	—	—	—	—	
0.075	0.15	0	—	—	—	—	
0.15	0.3	26	—	—	—	—	
0.3	0.6	70	100.0	99.5	0.5	0.4	
0.6	1.2	4			0.5	0.0	
1.2	2.5	0			0.5	0.0	
2.5	5						
5	10						
合計		100				0.4	

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上

原本と相違ないこと
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



R6.11

粗骨材の試験結果報告書

臨海砕石株式会社 御中

試験番号 24G14943-2/9頁
発行日 令和6年1月17日
〒011-0904 秋田市寺内蛸根1-15-18
秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター
TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8399
承認署名者・所長 木村 敏

件名	
顧客名称	臨海砕石株式会社
顧客住所	大仙市大曲西根字西道地野502番地2
種類※	砕石 1505
産地※	秋田県仙北市西木町小山田字鎌足地内
採取場所※	産地と同じ
採取者※	伊藤 和也
採取月日※	令和5年12月1日
その他※	
受入れ時の状態	持込み・土嚢袋8袋(約160kg)
受領年月日	令和5年12月4日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試験結果
すりへり減量 JIS A 1121:2022	すりへり減量 8.9% ☆詳細は8頁のとおり
安定性 JIS A 1122:2014	安定性 1.1% ☆詳細は9頁のとおり
備考	
・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。	

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

注2) ※印の記載は、顧客の申告による。

注3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部分だけを複製しないで下さい。




24G14943-9/9頁

試験規格		硫酸ナトリウムによる粗骨材の安定性試験表					
JIS A 1122:2014							
試験年月日		令和5年12月11日～12月16日					
試験実施場所		技術研修センター 試験室					
試験材料	No.	G-14943					
	工場名	臨海砕石株式会社					
	種類	砕石 1505					
	産地	秋田県仙北市西木町小山田字鎌足地内					
採取月日		令和5年12月1日					
とどまるふるい	通るふるい	各群の質量分率	試験前の各群の質量	試験後の各群の質量	各群の損失質量分率	骨材の損失質量分率	
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)	
5	10	54	301	298	1.0	0.5	
10	15	46	501	495	1.2	0.6	
15	20	0			1.2	0.0	
20	25						
25	40						
合計		100				1.1	

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上

原本と相違ないことを証明する
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



R6.11

粗骨材の試験結果報告書

臨海砕石株式会社 御中

試験番号 24G14943-2/9頁

発行日 令和6年1月17日

〒011-0904 秋田市寺内延根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-1139

承認署名者・所長 木村 敏

件名	
顧客名称	臨海砕石株式会社
顧客住所	大仙市大曲西根字西道地野502番地2
種類※	砕石 1505
産地※	秋田県仙北市西木町小山田字鎌足地内
採取場所※	産地に同じ
採取者※	伊藤 和也
採取月日※	令和5年12月1日
その他※	
受入れ時の状態	持込み・土嚢袋8袋(約160 kg)
受領年月日	令和5年12月4日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試験結果
すりへり減量 JIS A 1121:2022	すりへり減量 8.9% ☆詳細は8頁のとおり
安定性 JIS A 1122:2014	1.1% ☆詳細は9頁のとおり
備考	

・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。

注1)本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみに有効です。

注2)※印の記載は、顧客の申告による。

注3)本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

原本と相違ないことを証明
ホクエツ工業株式会社

試験規格		ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験表	
JIS A 1121:2022			
試験年月日		令和5年12月14日	
試験実施場所		技術研修センター 試験室・ロサンゼルス室	
試料	No.	G-14943	
	工場名	臨海砕石株式会社	
	種類	砕石 1505	
	産地	秋田県仙北市西木町小山田字鎌足地内	
	採取月日	令和5年12月1日	
とどまるふるい		通るふるい	各群の質量分率
(mm)		(mm)	(%)
60		80	試験前の各群の質量
50		60	(g)
40		50	
25		40	
20		25	
15		20	0
10		15	46
5		10	54
2.5		5	0
—		2.5	0
合計			100
試験前の試料の質量: m ₁		(g)	5000
粒度区分			C
球の数		(個)	8
球の全質量		(g)	3309
試験後1.7 mmふるいに残った質量: m ₂		(g)	4556
すりへり減量: R		(%)	8.9
備考			

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

R6.11

骨材のふるい分け試験(細骨材)

JIS A 1102

試験・算定日 令和6年 11月 20日 水曜日 測定・算定者 金 啓一 ふるい方法 手動

ふるい分け前全質量とふるい分け後全質量の差は、1%以上異なってはならない。

試験試料の 質量差	S1			S2			S3		
	試験前質量(g)	試験後質量(g)	誤差	試験前質量(g)	試験後質量(g)	誤差	試験前質量(g)	試験後質量(g)	誤差
	538.0	536.6	0.26	525.2	524.2	0.19	530.8	529.4	0.26

試料	種類及び記号		産地		種類及び記号		産地		種類及び記号		産地	
	砕砂	S1	西木町小山田産		山砂	S2	由利本荘市浜三川産		スラグ	S3	秋田市総合環境センター	

混合内容 砕砂 : 山砂 : スラグ = 4 : 4 : 2





ふるいの 呼び寸法	mm	S1					S2					S3					混合累 質量分
		各ふるいに留まる質量と質量分率				通過累積 質量分率	各ふるいに留まる質量と質量分率				通過累積 質量分率	各ふるいに留まる質量と質量分 率				通過累積 質量分率	
		(g)	(%)	調整 (g)	累計 (%)		(%)	(g)	(%)	調整 (g)		累計 (%)	(%)	(g)	(%)		
(mm)	(g)	(g)	(%)	調整 (g)	累計 (%)	(%)	(g)	(%)	調整 (g)	累計 (%)	(%)	(g)	(%)	調整 (g)	累計 (%)	(%)	(%)
9.5(10)	—	0.0	0	0	0	100	0.0	0	0	0	100	0.0	0	0	0	100	100
4.75(5)	228.2	0.0	0	0	0	100	0.0	0	0	0	100	0.0	0	0	0	100	100
2.36(2.5)	160.9	43.4	8	8	8	92	0.0	0	0	0	100	0.0	0	0	0	100	97
1.18(1.2)	113.8	145.6	27	27	35	65	0.0	0	0	0	100	82.8	16	16	16	84	83
0.6	81.1	146.7	27	28	63	37	50.9	10	10	10	90	220.4	42	42	58	42	59
0.3	57.4	98.3	18	18	81	19	276.3	53	53	63	37	140.2	26	26	84	16	26
0.15	40.6	83.2	16	16	97	3	167.1	32	32	95	5	60.1	11	11	95	5	4
0.075	28.7	17.1	3	3	100	0	27.8	5	5	100	0	23.0	4	4	99	1	0
受皿	—	2.3	0	0	100	0	2.1	0	0	100	0	2.9	1	1	100	0	0
計	—	536.6	99	100	—	—	524.2	100	100	—	—	529.4	100	100	—	—	—

mrは、その部分の試料を、規定した最大質量より小さくなるように分け、これを次々ふるい分け、総和測定する。

S1	粗粒率	2.84	規格範囲	2.80	~	3.10	判定	合・否
S2	粗粒率	1.68	規格範囲	1.46	~	1.84	判定	合・否
S3	粗粒率	2.53	規格範囲	2.41	~	2.79	判定	合・否
混合	粗粒率	2.31	規格範囲	2.17	~	2.55	判定	合・否

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

品質管理責任者	品質管理係	測定者
佐藤	金	金






骨材のふるい分け試験(粗骨材)											JIS A 1102		
試験・算定日		令和6年 11月 7日 木曜日			測定・算定者			金 啓一					
ふるい分け前全質量とふるい分け後全質量の差は、1%以上異なってはならない。													
試験試料の 質量差		G1											
		試験前質量(g)		試験後質量(g)		誤差(%)		試験前質量(g)		試験後質量(g)		誤差(%)	
		3027		3026		0.03							
試料		種類及び記号		大きさ		産 地		種類及び記号		大きさ		産 地	
		砕石 G1		15mm		西木町小山田産							
混合内容		G1 : 0 = 10 : 0			ふるい分け方法			手動					
ふるいの 呼び寸法		mr		G1								混合累積 質量分率	
				各ふるいにとどまる質量と 質量分率		通過累積 質量分率		各ふるいにとどまる質量と 質量分率		通過累積 質量分率			
(mm)		(g)		(g)	(%)	調整 (%)	累計 (%)	(%)	(g)	(%)	調整 (%)	累計 (%)	(%)
31.5(30)		—		0	0	0	0	100					
26.5(25)		—		0	0	0	0	100					
19(20)		—		0	0	0	0	100					
16(15)		—		0	0	0	0	100					
9.5(10)		—		1327	44	44	44	56					
4.75(5)		228.2		1606	53	53	97	3					
2.36(2.5)		160.9		90	3	3	100	0					
受皿		—		3	0	0	100	0					
計		—		3026	100	100	—	—					
mrは、その部分の試料を、規定した最大質量より小さくなるように分け、これを次々にふるい分け、総和測定する。													
G1	粗粒率	6.41		規格範囲		6.06 ~ 6.64		判定		合/否			

原本と相違ないことを証明します

ホクエツ工業株式会社

品質管理責任者	品質管理係	測定者
佐藤	金	金



ふるいの呼び寸法(mm)

..... 粒度範囲

粒 形 判 定 実 積 率 試 験					JIS A 5005	
試験日	令和6年 11月 15日		金曜日	測定者	金 啓一	
試料	種類及び記号		大きさ	産 地		
	砕砂	S1		西木町小山田産		

測定項目			測定値	
			1回目	2回目
① 容器の容積	V	(l)	1.999	1.999
② 試料と容器の質量		(kg)	5.7392	5.7257
③ 容器質量		(kg)	2.7754	2.7754
④ 容器中の試料の質量	m_1	$m_1 = ② - ③$ (kg)	2.964	2.950
⑤ 単位容積質量	T	$T = ④ / ①$ (kg/l)	1.48	1.48
⑥ 単位容積質量の平均値		(kg/l)	1.48	
⑦ 単位容積質量の平均値との差		(kg/l)	0.00	
⑧ 絶乾密度	d_D	(g/cm ³)	2.57	
⑨ 粒形判定実積率	G	$G = ⑥ / ⑧ \times 100$ (%)	57.6	
規格値		54以上	☒ 合 ☐ 否	
精度	単位容積質量の平均値からの差は、0.01kg/l以下でなければならない。		判定	☒ 合 ☐ 否

1) 砕石の試料は、砕石2005を用い、絶乾状態になるまでよく乾燥して、20～10mmの粒を24kg、10～5mmの粒を16kgにそれぞれふるい分け、これを合わせてよく混合したものとする。
 砕砂の試料は、十分に水洗いを行ないながらふるい分け、呼び寸法2.5mmふるいを通過し、呼び寸法1.2mmのふるいに留まるものを探り、絶乾状態としたものとする。

2) 単位容積質量は、JISA1104に規定する方法で求める。

3) 絶乾密度は、JISA1109、JISA1110で求めた数値を用いる。

品質管理責任者	品質管理係	測定者
		


原本と相違ないことを証明します
 ホクエツ工業株式会社

骨 材 の 微 粒 分 量 試 験						JIS A 1103		
試験日	令和6年 11月 12日			火曜日	測定者	金 啓一		
試料	種類及び記号		大きさ	産 地				
	A: 砕砂	S1		西木町小山田産				
	B: 山砂	S2		由利本荘市浜三川産				
測定項目				測定値				
				A: 砕砂 S1		B: 山砂 S2		
				1回目	2回目	1回目	2回目	
①	洗う前の試料の乾燥質量		m_1	(g)	538.8	542.4	530.5	536.6
②	洗った後の試料の乾燥質量		m_2	(g)	521.6	526.2	529.4	534.8
③	骨材中の微粒分量							
	A = $\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$		(%)		3.2	3.0	0.2	0.3
④	微粒分量の平均値		(%)		3.1		0.3	
⑤	測定値の差		(%)		0.2		0.1	
規格値	S1	3.5±2.0	S2	3.0以下	合・否		合・否	
精度	測定値からの差は細骨材の場合は0.3%以下、粗骨材の場合は0.2%以下でなければならない。ただし、測定値のいずれか一方でも10%以上の場合はこの限りではない。				判定	合・否	判定	合・否

※ ③、④は四捨五入によって小数点以下1けたに丸める。

品質管理責任者	品質管理係	測定者
		

原本と相違ないことを証明します
 ホクエツ工業株式会社 秋田工場



骨 材 の 微 粒 分 量 試 験					JIS A 1103		
試験日	令和6年 11月 5日		火曜日	測定者	金 啓一		
試料	種類及び記号		大きさ	産 地			
	A: 碎石	G1	15mm	西木町小山田産			
	B:						
測定項目				測定値			
				A: 碎石	G1		
				1回目	2回目		
①	洗う前の試料の乾燥質量	m_1	(g)	2139.4	2212.9		
②	洗った後の試料の乾燥質量	m_2	(g)	2132.2	2208.4		
③	骨材中の微粒分量 $A = \frac{\text{①} - \text{②}}{\text{①}} \times 100$			(%)	0.3	0.2	
④	微粒分量の平均値			(%)	0.3		
⑤	測定値の差			(%)	0.1		
規格値		0.5±0.5		Ⓐ 否			
精度	測定値からの差は細骨材の場合は0.3%以下、粗骨材の場合は0.2%以下でなければならない。ただし、測定値のいずれか一方でも10%以上の場合はこの限りではない。			判定	Ⓐ 否		

※ ③、④は四捨五入によって小数点以下1けたに丸める。

品質管理責任者	品質管理係	測定者
佐藤	金	金

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

細 骨 材 の 試 験 結 果 報 告 書

ホクエツ工業株式会社 秋田工場 御中

試験番号 24S15147-1/3頁

発行日 令和 6 年 6 月 1 4 日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村 敏彦



件 名		
顧 客 名 称		ホクエツ工業株式会社 秋田工場
顧 客 住 所		秋田市河辺戸島字野田158
試 験 品 目	種 類 ※	山 砂
	産 地 ※	由利本荘市浜三川産
	採取場所※	ホクエツ工業株式会社 秋田工場 骨材ストック
	採 取 者 ※	金 啓一
	採取月日※	令和 6 年 5 月 2 9 日
	そ の 他 ※	ホクエツ工業株式会社 秋田工場
	受入れ時の状態	持込み・土嚢袋1袋(約25 kg)
	受領年月日	令和 6 年 5 月 2 9 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試 験 結 果
有機不純物 JIS A 1105:2015	試験年月日： 令和 6 年 6 月 6 日 試験実施場所：技術研修センター 計量室 標準色より淡い
塩 化 物 量 JIS A 5308:2024 附属書JA JA. 10p)	0.000 % ☆詳細は2頁のとおり
安 定 性 JIS A 1122:2014	0.4 % ☆詳細は3頁のとおり
備 考	
・ 上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。	

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場





110322JP

臨海碎石株式会社 御中

骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

試験番号 24C5790-1/1頁

発行日 令和 6 年 8 月 7 日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8939

承認署名者・所長 木村 敏彦

件 名		
顧 客 名 称		臨海碎石株式会社
顧 客 住 所		大仙市大曲西根字西道地野502番地2
試 験 品 目	種 類 ※	砕 砂
	産 地 ※	仙北市西木町小山田字鎌足地内
	採取場所※	産地に同じ
	採 取 者 ※	伊藤 和也
	採取月日※	令和 6 年 7 月 1 1 日
	製造業者※	臨海碎石株式会社
	その他※ (採取立会者)	(㈱ホクエツ秋田大曲工場)山本 康平, (ホクエツ工業㈱秋田工場)金 啓一, (共和コンクリート工業㈱大曲工場)戸村 政規, (盛岡カイハツ生コンクリート㈱大曲工場)畠山 憲一, (㈱ホクエツ秋田大館工場)中嶋 昌志, (㈱ホクエツ秋田能代工場)渡部 銀慈, (万六建設㈱)小松 義人,
	受入れ時の状態	持込み・土嚢袋 2 袋(約50 kg)
	受領年月日	令和 6 年 7 月 1 1 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験年月日	令和 6 年 7 月 2 2 日 ~ 7 月 2 3 日				
試験実施場所	技術研修センター計量室				
試験方法	JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により行った。				
試験項目	試験結果 (mmol/L)				判 定
	1	2	3	平均値	
アルカリ濃度減少量 (Rc)	50	50	48	49	無害
溶解シリカ量 (Sc)	25	25	25	25	

判定は、JIS A 1145:2022 11 骨材のアルカリシリカ反応性の判定によった。

本試験表は令和6年7月26日発行の24C5774を修正したものである。

(具体的な修正内容は採取立会者氏名の訂正,万六建設㈱千葉和義→万六建設㈱小松義人)

この判定には、試験における測定の不確かさを考慮していません。原本と相違ないことを証明します。

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、

完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

確認	合格
6年8月19日	金

以上

佐藤



110322JP

有限会社岩城産業 御中

骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

R6, 11

試験番号 24C5805-1/1頁

発行日 令和 6 年 9 月 26 日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8389

承認署名者・所長 朱村 敏彦

件名	
顧客名称	有限会社岩城産業
顧客住所	由利本荘市岩城二古字狐森54
試験品目	種類 ※ 砂
	産地 ※ 由利本荘市浜三川字西大台地内
	採取場所 ※ 産地に同じ
	採取者 ※ 田口 久士
	採取月日 ※ 令和 6 年 9 月 13 日
	製造業者 ※ 有限会社岩城産業
	その他 ※ (採取立会者) ㈱ホクエツ秋田大曲工場 柴田 貴幸, ホクエツ工業㈱秋田工場 佐藤 弘靖, 伊藤工業㈱ 伊藤 悠, 秋南デンカ生コン㈱角館工場 草薙 一紀
	受入れ時の状態 持込み・土嚢袋1袋(約25 kg)
	受領年月日 令和 6 年 9 月 13 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験年月日	令和 6 年 9 月 24 日 ~ 9 月 25 日				
試験実施場所	技術研修センター計量室				
試験方法	JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により行った。				
試験項目	試験結果 (mmol/L)				判定
	1	2	3	平均値	
アルカリ濃度減少量 (Rc)	79	78	79	79	無害
溶解シリカ量 (Sc)	32	32	32	32	

判定は、JIS A 1145:2022 11 骨材のアルカリシリカ反応性の判定によった。

この判定には、試験における測定の不確かさを考慮していません。原本と相違ないことを証明します。

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてののみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、
完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

4) 上記試料は、顧客により縮分されて約25 kgとされたものである。

以上

確認	合格
6年9月30日	金



原本と相違ないことを証明します。

令和 6 年 9 月 26 日

秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合

技術研修センター





110322JP

臨海砕石株式会社 御中

骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

R6, 11

試験番号 24C5791-1/1頁

発行日 令和 6 年 8 月 7 日

〒011-0904 秋田市寺内蛸根 15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村敏彦

試験品目	件名	
	顧客名称	臨海砕石株式会社
	顧客住所	大仙市大曲西根字西道地野502番地2
	種類※	砕石 2005
	産地※	仙北市西木町小山田字鎌足地内
	採取場所※	産地に同じ
	採取者※	伊藤 和也
	採取月日※	令和 6 年 7 月 11 日
	製造業者※	臨海砕石株式会社
	その他※ (採取立会者)	(関ホクエツ秋田大曲工場)山本 康平, (ホクエツ工業秋田工場)金 啓一, (共和コンクリート工業秋田大曲工場)戸村 政規, (東北太平洋生コン協和工場)佐々木 清明, (盛岡カイハツ生コンクリート秋田大曲工場)島山 憲一, (秋田デンカ生コン協和工場)草薙 一紀, (秋田県南生コン秋田大曲工場)佐々木 到, (秋田県南生コン協和工場)菊地 尚寿, (秋田生コンクリート)熊谷 孝, (関男鹿萬年)戸島 勝彦, (関湯沢生コン)三春 嘉哉, (関湯沢生コン増田工場)藤原 啓, (ディージー生コン)米川 和久, (万六建設)小松 義人, 日本ピーエス・昭和コンクリート工業JV秋田自動車 黒沢川橋(PC上部工)工事 中澤 雄市
目	受入れ時の状態	持込み・土嚢袋 2 袋(約50 kg)
	受領年月日	令和 6 年 7 月 11 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験年月日	令和 6 年 7 月 23 日 ~ 7 月 24 日				
試験実施場所	技術研修センター計量室				
試験方法	JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により行った。				
試験項目	試験結果 (mmol/L)				判定
	1	2	3	平均値	
アルカリ濃度減少量 (Rc)	48	46	38	44	無害
溶解シリカ量 (Sc)	27	26	26	26	

判定は、JIS A 1145:2022 11 骨材のアルカリシリカ反応性の判定によった。

本試験表は令和6年7月26日発行の24C5775を修正したものである。

(具体的な修正内容は採取立会者氏名の訂正, 万六建設(株)千葉和義→万六建設(株)小松義人)

この判定には、試験における測定の不確かさを考慮していません。原本と相違ないことを証明します。

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

ホクエツ工業株式会社

確認	合格
6年8月7日	金

以上

佐藤



生コンクリートに使用する練り混ぜ水について

当工場では生コンクリートに使用する練り混ぜ水として秋田県秋田市の
公共の上水道水を使用しております。

JIS A 5308 付属書C「レディーミクストコンクリートの練り混ぜに用
いる水」において上水道水は、特に試験を行わなくても用いることができ
とあり、水の試験は行っておりません。

秋田市河辺戸島字野田 158

ホクエツ工業㈱ 秋田工場

工場長 小山 雄二

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



019-2611

秋田県秋田市

河辺戸島字野田 1 5 8

ホクエツ工業株式会社

秋田工場

御中

種類 高性能減水剤 I 種

商品 マイテイ 2 1 L V

花王株

機能材料事業部

東京：〒131-8501 東京都葛飾区文花 1-3-3

TEL. 03-5631-7131

大阪：〒550-0012 大阪府西区立花 1-4-1

TEL. 06-6533-7433

022594 - 440124

1. コンクリートの試験結果

項 目		JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値	
フレッシュ コンクリート	減水率 %	12 以上	14 ✓	14 ✓	
	ブリーディング量の比 %	—	—	—	
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^2	—	—	—	
	凝結時間の差 分	始発	+90 以下	0 ✓	+5 ✓
		終結	+90 以下	0 ✓	0 ✓
	経時変化量	スランプ cm	—	—	—
空気量 %		—	—	—	
硬化 コンクリート	圧縮強度比 %	材齢 1 日	—	—	
		材齢 2 日 (5℃)	—	—	
		材齢 7 日	115 以上	141 ✓	153 ✓
		材齢 28 日	110 以上	131 ✓	145 ✓
	長さ変化比 %	110 以下	90 ✓	—	
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	—	—	—	

注記 1. 1m^3 当たりの化学混和剤の使用量形式評価試験 2.07 kg/m^3 , 性能確認試験 2.07 kg/m^3

注記 2. 性能確認試験は 6 か月ごとに 1 回実施し、この表に表示している試験値は、2024 年 6 月の試験結果である。ただし、圧縮強度の性能確認試験は 1 年に 1 回実施し、この表に表示している試験値は、2024 年 6 月の試験結果である。

注記 3. この表に表示している形式評価試験は、2020 年 6 月 に 花王株式会社 で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン (Cl^-) 量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 に よる規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中 の含有量	1m^3 当たりの化学 混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン (Cl^-) 量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00%	2.07 kg/m^3	0.00 kg/m^3
全アルカリ量	0.30 kg/m^3 以下	0.02 kg/m^3	0.7%	2.07 kg/m^3	0.01 kg/m^3

注記 1. 性能確認試験は 6 か月ごとに 1 回実施し、この表に表示している試験値は、2024 年 6 月の試験結果である。

注記 2. この表に表示している形式評価試験は、2020 年 6 月 に 花王株式会社 で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密度 (g/cm^3 20℃)	1.030 ~ 1.070 g/cm^3	1.049 ✓ g/cm^3

注記. この表に表示している試験値は、2024 年 6 月 の試験結果である。

原本と相違ないことを証明
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

019-2611

秋田県秋田市

河辺戸島字野田 1 5 8

ホクエツ工業株式会社

秋田工場

御中

種類 AE 剤 I 種

商品 マイテイ AE-03

花王株

機能材料事業部

東京：〒131-8501 東京都葛飾区文花 1-3

TEL. 03-5637-7111

大阪：〒550-0012 大阪府西区立売堀 1-1

TEL. 06-6533-7433

022594 - 142943

1. コンクリートの試験結果

項 目		JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュ コンクリート	減水率 %	6 以上	7 ✓	7 ✓
	ブリーディング量の比 %	—	—	—
	ブリーディング量の差 cm^3/cm^2	—	—	—
	凝結時間の差 分	始発	+15 ✓	+15 ✓
		終結	+15 ✓	+15 ✓
	経時変化量	スランプ cm	—	—
		空気量 %	—	—
硬化 コンクリート	圧縮強度比 %	材齢 1 日	—	—
		材齢 2 日 (5℃)	—	—
		材齢 7 日	95 以上	106 ✓
		材齢 28 日	90 以上	105 ✓
	長さ変化比 %	120 以下	99 ✓	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	60 以上	86 ✓	—

注記 1. 1m^3 当たりの化学混和剤の使用量形式評価試験 0.06 kg/m^3 , 性能確認試験 0.06 kg/m^3

注記 2. 性能確認試験は 6 か月ごとに 1 回実施し、この表に表示している試験値は、2024 年 6 月の試験結果である。ただし、圧縮強度の性能確認試験は 1 年に 1 回実施し、この表に表示している試験値は、2024 年 6 月の試験結果である。

注記 3. この表に表示している形式評価試験は、2020 年 8 月 に 花王株式会社 で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン (Cl-) 量及び全アルカリ量

項 目	JIS A 6204 に よる規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中 の含有量	1m^3 当たりの化学 混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン (Cl-) 量	0.02 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.00%	0.06 kg/m^3	0.00 kg/m^3
全アルカリ量	0.30 kg/m^3 以下	0.00 kg/m^3	0.7%	0.06 kg/m^3	0.00 kg/m^3

注記 1. 性能確認試験は 6 か月ごとに 1 回実施し、この表に表示している試験値は、2024 年 6 月の試験結果である。

注記 2. この表に表示している形式評価試験は、2020 年 8 月 に 花王株式会社 で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項 目	規 格 値	試 験 値
密度 (g/cm^3 20℃)	1.010 ～ 1.050 g/cm^3	1.014 ✓ g/cm^3

注記. この表に表示している試験値は、2024 年 6 月 の試験結果である。

原本と相違ないことを証明
ホクエツ工業株式会社

普通鉄線 (S W M - B) 検査証明書

〒 010-0341

秋田県男鹿市船越字一向207-88

秋田昭和産業株式会社

様



青森昭和産業株式会社

〒036-1325

青森県弘前市大字一町田字村

TEL 0172(82)4611

FAX 0172(82)4613



検査



発行日 2024 年 10 月 31 日

証明書番号 0524100001

J I S G 3 5 3 2

ロット番号	製品名	線 径 (mm)			最大引張荷重 (N)	引張強さ (N/mm ²)	外 観	数 量	判 定
		仕様	最大値	最小値					
0524081921	3.20	3.20	3.18	3.17	6440	813	GOOD	1085	GOOD
0524090321	4.00	4.00	3.98	3.97	7660	617	GOOD	1018	GOOD
0524081931	5.00	5.00	4.98	4.97	12750	656	GOOD	1117	GOOD
0524080731	6.00	6.00	5.98	5.97	17750	633	GOOD	1120	GOOD

受付
6.11.11
秋田工場

金

佐藤

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

規 格		出荷日2024年10月1日 現場名
線 径	許 容 差	
2.3	±0.04	
2.60~3.20	±0.04	
3.50~4.50	±0.05	
5.00~6.00	±0.05	
6.00を超えるもの	±0.06	
引張強さ		
	590~1270	
	540~1130	
	440~1030	
	390~930	
	390~930	

〒010-0341 秋田県鹿角市船越字一向207-88
秋田昭和産業株式会社
TEL0185-35-2345 FAX0185-35-2346

上記注文品は検査の結果、指定の規格に合格していることを証明いたします。

上記注文品は検査の結果、指定の規格に合格していることを証明いたします。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

〒010-0341 秋田県男鹿市船越字一向207-88

秋田昭和産業株式会社

TEL 0185-35-2345 FAX 0185-35-2346

検査証明書

証明書番号 : 359-901949

契約 No. : 07-012-20048

出荷依頼書 No. : 09311

出荷案内書 No. : 060759

品名 : パーインコイル

規格 : JIS G3112 SD295

認証番号 QA0307023

発行日 : 2024年 8月22日

Page: 1/1

契約先 : (株)メタルワン鉄鋼製品販売 東北支店

特約店 :
荷受人 : 秋田昭和産業 (株)

北越メタル株式会社

本社・長岡工場 〒940-0028 新潟県長岡市東山 1-1-3 号
三条工場 〒955-0852 新潟県三条市南四郎 2-1-1 号

寸法	項目	規格	溶鋼番号	数量	質量 (kg)	化 学 成 分 (%)														引 張 試 験				曲げ試験	備考		
						C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Sn	Ni	Mo	V	B	As	Ce	Pcm	試験片番号	引張強さ	引張強さ			(1) 伸び	断面積
						× 100		× 1000		× 100				× 1000		× 100		× 100		N/mm ²	N/mm ²	%	%				
						27	55	150	50	50												2	295			600	16
D6	558		41730	2	1,067	16	12	49	26	22								2	360	517	29	70	GOOD				
D6	558		41746	22	11,737	17	14	47	30	21								2	354	504	29	70	GOOD				
D6	558		42069	2	1,067	16	12	50	27	29								2	356	512	32	70	GOOD				
D6	558		42135	12	6,402	17	14	51	21	24								2	357	508	29	70	GOOD				
D6	558		42136	2	1,067	17	14	49	21	25								2	357	511	29	70	GOOD				
* サイズ 計 *				40	21,340																						
* 総合計 *				40	21,340																						

T010-0341 秋田県男鹿市船越字一向207-88

秋田昭和産業株式会社

TEL0185-35-2345 FAX0185-35-2346

受付
5.11.11
秋田工場

金

佐藤



原本と相違ないことを証明
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

R6

〒010-0341 秋田県男鹿市船越字一 207-88

秋田昭和産業株式会社

TEL 0185-35-2345 FAX 0185-35-2346

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場注(1) JIS G 3112の規格標榜で寸法が呼び名D32を超えるものについては、呼び名3を増すことに14A号試験片の伸びの規格値からそれぞれ2を減じる。ただし、減じる限度は4とする。
上記ご注文品は検査の結果指定の規格に合格したことを証明します。

R6, 11

製品検査証明書

ONICON



株式会社伊藤製鐵所

本社 東京都千代田区神田小川町一丁目

TEL. 03-5629-4050

筑波工場 茨城県つくば市片田486番地

TEL. 029(837)2111

*石巻工場 宮城県石巻市重吉町2番地

TEL. 0225(96)1111

契約番号 24XA5001-1

商 社 日鉄物産㈱東北支店

特約店

需要家 秋田昭和産業(株)

工事名

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

規 格 JIS G 3112

種類 SD295

総質量 13,306 kg

100666-1

証明書番号 51195165

発行日 24.10.10

納入明細						機械的性質						化 学 成 分										%									
溶鋼番号	呼び名	長さ m	本 数	質 量 kg	小 計 kg	試験片 (号)	降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	降伏比 %	曲げ試験 角度180度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000															
							295	440																							
							以上	600	≥ 16		1.5D	27 ≤	55 ≤	150 ≤	50 ≤	50 ≤															
3506	D10	6.000	3,600	12,096		2	374	502	26		GOOD	19	16	61	28	27															
3507	D10	6.000	360	1,210	13,306	2	378	510	27		GOOD	19	18	64	29	32															

受付
6.11.11
秋田工場

合

金

佐藤

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

〒010-0341 秋田県男鹿市船越字一向207-88
秋田昭和産業株式会社
TEL 0185-35-2345 FAX 0185-35-2346

〒010-0341 秋田県男鹿市船越字一向207-88

秋田昭和産業株式会社

TEL0185-35-2345 FAX0185-35-2346

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場上記注文品はご指定の規格又は仕様に従
て製造され、その要求事項を満足してい
ことを証明します。

製品検査証明書

ONICON



株式会社 伊藤製鐵所

本社 東京都千代田区神田小川町一丁目
TEL. 03 (5629) 4030
筑波工場 茨城県つくば市片田486番地
TEL. 029 (837) 2111
*石巻工場 宮城県石巻市重吉町2番地
TEL. 0225 (96) 1111

契約番号 249A5001-34

商 社 日鉄物産(株)東北支店

特約店

需要家 秋田昭和産業(株)

工事名

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

規 格 JIS G 3112

種類 SD295

総質量 16,594 kg

100649-40

証明書番号 51194733

発行日 24.10.08

納入明細						機械的性質					化学成分									
溶鋼番号	呼び名	長さ	本数	質量	小計	試験片 (号)	降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	降伏比 %	曲げ試験 角度180度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000				
		m		kg	kg		295	440 ~ 600	≥ 16		1.5D	≤ 27	≤ 55	≤ 150	≤ 50	≤ 50				
3577	D13	6.000	1,280	7,642		2	370	515	27		GOOD	22	18	64	28	29				
3526	D13	7.500	1,200	8,952	16,594	2	355	490	28		GOOD	20	14	65	25	26				

〒010-0341 秋田県男鹿市船越字一向207-88

秋田昭和産業株式会社

TEL 0185-35-2345 FAX 0185-35-2346

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

上記注文品はご指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

普通鉄線試験検査証明書

2024年10月31日 発行

ホクエツ工業株式会社 秋田工場 御中

北東金属株式会社

岩手県花巻市杉木町14番1号

TEL 019-832-3261

FAX 019-832-3264

規格番号 JIS G3532

認証番号 TC0208105

検査係



製造No.	標準線径 (mm)	測定値 (mm)	最大引張荷重 (N)	引張強さ (N/mm ²)
81011A	6.00	5.98	18000	641
11003A	5.00	4.97	11000	567
51003A	4.00	3.98	8300	669
51008A	3.20	3.17	5460	692

備考

原本と相違ないことを証明します。
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

普通鉄線 (SWM-B)

線 径 (mm)	許容差 (mm)	引張強さ (N/mm ²)
2.00	±0.03	590~1270
2.60・2.90・3.20	±0.04	540~1130
3.50・4.00・4.50	±0.05	440~1030
5.00・5.50・6.00	±0.05	390~930
7.00・7.50	±0.06	390~930

上記注文品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します。

複製 COPY

複製 COPY

INSPECTION CERTIFICATE
鋼材検査証明書

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS
合同製鐵株式会社大阪製造所
1-1-2, NISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

Contract No. 注文No.: 07747486130
Order's No. 注文書番号: 4AGGH85 21Z
Supplier 注文者: 株式会社メタルワン
Commodity 品名: 異形棒鋼 (バーインコイル)
Specification 規格: JIS G 3112 SD295
Customer 需要家: 北東金属株式会社
Shipper :
Destination 揚 港:
工事名称:

Ship No. 船番:

Certificate No. 証明書番号: 1020241000707
Date 発行日: 2024/10/06
処理コード: 1006 52669

S i z e 寸 法	Length 長 さ	Quantity 員 数	Mass 質 量 kg	Charge No. 鋼 番	Chemical Composition 化学成分(%)												
					C X100 Max. 27	Si X100 Max. 55	Mn X100 Max. 150	P X1000 Max. 50	S X1000 Max. 50								
D6 D6		4 8	4,080 8,074	892020 892042	16 15	19 16	66 61	22 27	28 19								
合計		12	12,154														

S i z e 寸 法	Charge No. 鋼 番	Coil No. コイル番号	Tensile Test 引張試験			Test Piece: JIS 2 JIS 2号試験片		Bend Test 曲げ試験 JIS 2号試験片	
			Y.P. 降伏点 又は0.2%耐力 N/mm2 Min. 295	T.S. 引張強さ N/mm2 440 - 600	EL. 伸び %			曲げ性 R 1.5D Angle 180°	
D6 D6	892020 892042	018 122 126 208 022 030 121 122 125 126 136 138	374 308	535 511	31 31				GOOD GOOD


岩手県花巻市材木町4番1号
北東金属株式会社

R6.11



原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

Head of Quality Control Dept.
品質管理室長
道下 大輔
daisuke-michishita



C118111FR115A00

Surveyor to

We hereby certify that the material described herein has been made in accordance with the rules of the contract.
上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

製品検査証明書

ONICON



株式会社伊藤製鐵所

本社 東京都千代田区神田小川町一丁目3番地1

TEL. 03 (5829) 4630

筑波工場 茨城県つくば市片田486番地

TEL. 029 (837) 2111

*石巻工場 宮城県石巻市重吉町2番地

TEL. 0225 (96) 1111

契約番号 24X03001-5

商社 エムエム建材㈱東北支社

特約店 橋爪商事(株)大曲支店

需要家 北東金属(株)

工事名

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

2410AKS-5

規格 JIS G 3112

種類 SD295

総質量 12,796 kg

証明書番号 51195867

発行日 24.10.16

納入明細						機械的性質						化学成分						%					
溶鋼番号	呼び名	長さ	本数	質量	小計	試験片 (号)	降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	降伏比 %	曲げ試験 角度180度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000							
		m		kg	kg		295 以上	440 ~ 600	≥ 16		1.5D	≤ 27	≤ 55	≤ 150	≤ 50	≤ 50							
3603	D10	6.000	2,520	8,467		2	364	496	28		GOOD	20	15	59	31	37							
3613	D10	6.000	720	2,419	10,886	2	376	504	26		GOOD	20	16	59	29	33							
3577	D13	6.000	320	1,910	1,910	2	370	515	27		GOOD	22	18	64	28	29							

岩手県花巻市材木町4番1号
北東金属株式会社原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

上記注文品はご指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

5.コンクリート試験管理表

①圧縮強度管理図

②スランプ管理図

③空気量管理図

④生コン中の塩化物量測定記録

$\bar{x}$ -R管理図

令和 6 年 11 月分




配合No. 21NH

秋田 工場

工場長	品質管理責任者	品質管理係

採取月日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
検査月日	8	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	12/2	3	4	5	6							
材令	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7							
強度	x_1	39.2	32.8	38.5	32.6	40.0	34.3	39.1	37.9	39.0	39.2	36.2	34.0	35.5	35.3	39.3	34.1	36.8	35.1	36.8	34.9						
	x_2	36.5	35.3	33.4	37.8	36.5	33.9	37.4	34.1	34.8	39.7	39.8	36.4	36.7	37.6	38.1	37.8	40.4	38.2	36.8	36.2						
	x_3	37.1	34.9	37.1	38.1	36.5	36.4	33.2	37.9	37.7	35.7	36.5	38.5	35.7	37.7	35.3	39.0	35.3	36.8	33.6	37.4						
	$\bar{x}$	37.60	34.33	36.33	36.17	37.67	34.87	36.57	36.63	37.10	36.20	37.33	36.30	35.87	36.87	37.57	36.90	37.50	36.03	35.73	36.17						
	R	2.7	2.5	5.1	5.5	3.5	2.5	5.9	3.8	4.4	4.0	3.1	4.5	1.2	2.4	4.0	4.9	5.1	1.7	3.2	2.5						
合否判定	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G							

標準 材令	7日	養生		製品同一養生	
設計基準強度	$f'_{ck} =$	30.0	N/mm^2		
配合強度	$f'_{cr} =$	36.6	N/mm^2		
$\sum x =$	2195.5	$\bar{x} =$	36.592	$Cv =$	5.27%
$\sum R =$	72.5	$\bar{R} =$	3.63	$\sigma =$	1.93



$\bar{x}$ 管理図

R管理図

$$UCL = \bar{x} + A_2 \bar{R} = 40.305$$

$$UCL = D_4 \bar{R} = 9.35$$

$$LCL = \bar{x} - A_2 \bar{R} = 32.879$$

$$LCL = D_3 \bar{R} = \text{考えない}$$

以下は超過材令換算による。

n	2	3	前月 データ	$\bar{x} = 36.874$ $UCL = 40.853$ $LCL = 32.895$
A_2	1.88	1.023		
D_4	3.267	2.575		$\bar{R} = 3.89$ $UCL = 10.02$ $LCL = -$
D_3	-	-		

原本と相違ないこと
ホクエツ工業株式会社


スランプ管理図

6 年 11 月

秋田 工場


工場長	品質管理責任者	品質管理係
		

配合 No.	測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	測定日	1	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29							
	測定値	12.0	12.0	11.5	12.5	13.0	11.5	12.5	13.0	10.5	12.5	12.0	11.5	12.0	12.0	12.0	11.0	12.0	12.5	12.0	11.5							
	合否判定	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G							




記 事	
目標値 (cm) =	12.0
目標範囲 (cm) =	±2.5
検査数 n =	20
平均値 AVGX =	11.98
標準偏差 =	0.62

配合 No.	測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	測定日																											
	測定値																											
	合否判定																											




記 事	
目標値 (cm) =	
目標範囲 (cm) =	
検査数 n =	0
平均値 AVGX =	#DIV/0!
標準偏差 =	#DIV/0!

配合 No.	測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	測定日																											
	測定値																											
	合否判定																											



記 事	
目標値 (cm) =	
目標範囲 (cm) =	
検査数 n =	0
平均値 AVGX =	#DIV/0!
標準偏差 =	#DIV/0!

原本と相違ないことを証明
ホクエツ工業株式会社



空気量管理図

6 年 11 月

秋田 工場

工場長	品質管理部長	品質管理係
小山	佐藤	金

配合 No.	測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	記 事
21NH	測定日	1	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29								目標値 (%) = 4.5 目標範囲 (%) = ±1.5 検査数 n = 20 平均値 AVGX = 4.53 標準偏差 = 0.39
	測定値	4.6	4.4	4.1	4.9	4.6	5.2	3.6	4.7	4.7	5.0	4.3	4.8	4.4	4.4	5.0	4.7	4.3	4.1	4.0	4.7								
	合否判定	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G								
	測定日																											目標値 (%) = 目標範囲 (%) = 検査数 n = 0 平均値 AVGX = #DIV/0! 標準偏差 = #DIV/0!	
	測定値																												
	合否判定																												
	測定日																											目標値 (%) = 目標範囲 (%) = 検査数 n = 0 平均値 AVGX = #DIV/0! 標準偏差 = #DIV/0!	
	測定値																												
	合否判定																												

原本と相違ないことを証明します
 ホクエツ工業株式会社 秋田工場

生コンクリート中の塩化物量測定記録

品質管理責任者	品質管理係
佐藤	金

測定年月日		R6年 11月 20日			資料添付																																																																																																																																						
測定工場名		秋田工場			No. 1  No. 2  No. 3 																																																																																																																																						
測定者		金 啓一																																																																																																																																									
塩分濃度計		カンタブ (標準品)																																																																																																																																									
配合	No	21NH																																																																																																																																									
	適用品種	振動詰製品																																																																																																																																									
	単位水量	150 (kg/m³)																																																																																																																																									
カンタブの読み		No. 1	No. 2	No. 3																																																																																																																																							
		検出限度以下	検出限度以下	検出限度以下																																																																																																																																							
塩化物量	換算値	0.037 以下	0.037 以下	0.037 以下																																																																																																																																							
	平均換算値	0.037																																																																																																																																									
	測定値	平均換算値/100×単位水量																																																																																																																																									
		0.056 (kg/m³)																																																																																																																																									
判定基準		0.30 kg/m³ 以下																																																																																																																																									
判定		合格 不合格																																																																																																																																									
備考 カンタブ 標準品 換算表 Lot No.860034 コンクリート用 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>カンタブ の読み</th> <th>塩化物イオン (%)</th> <th>カンタブ の読み</th> <th>塩化物イオン (%)</th> <th>カンタブ の読み</th> <th>塩化物イオン (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2.3</td><td>0.037</td><td>4.4</td><td>0.075</td><td>6.5</td><td>0.236</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>0.038</td><td>4.5</td><td>0.079</td><td>6.6</td><td>0.249</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>0.039</td><td>4.6</td><td>0.083</td><td>6.7</td><td>0.262</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>0.039</td><td>4.7</td><td>0.087</td><td>6.8</td><td>0.276</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>0.040</td><td>4.8</td><td>0.092</td><td>6.9</td><td>0.290</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>0.041</td><td>4.9</td><td>0.097</td><td>7.0</td><td>0.305</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>0.042</td><td>5.0</td><td>0.103</td><td>7.1</td><td>0.321</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>0.043</td><td>5.1</td><td>0.109</td><td>7.2</td><td>0.337</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>0.044</td><td>5.2</td><td>0.115</td><td>7.3</td><td>0.354</td></tr> <tr><td>3.2</td><td>0.046</td><td>5.3</td><td>0.122</td><td>7.4</td><td>0.371</td></tr> <tr><td>3.3</td><td>0.047</td><td>5.4</td><td>0.129</td><td>7.5</td><td>0.390</td></tr> <tr><td>3.4</td><td>0.049</td><td>5.5</td><td>0.136</td><td>7.6</td><td>0.409</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>0.050</td><td>5.6</td><td>0.144</td><td>7.7</td><td>0.428</td></tr> <tr><td>3.6</td><td>0.052</td><td>5.7</td><td>0.152</td><td>7.8</td><td>0.448</td></tr> <tr><td>3.7</td><td>0.054</td><td>5.8</td><td>0.161</td><td>7.9</td><td>0.469</td></tr> <tr><td>3.8</td><td>0.056</td><td>5.9</td><td>0.170</td><td>8.0</td><td>0.491</td></tr> <tr><td>3.9</td><td>0.059</td><td>6.0</td><td>0.180</td><td>8.1</td><td>0.513</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>0.062</td><td>6.1</td><td>0.190</td><td>8.2</td><td>0.536</td></tr> <tr><td>4.1</td><td>0.064</td><td>6.2</td><td>0.201</td><td>8.3</td><td>0.560</td></tr> <tr><td>4.2</td><td>0.068</td><td>6.3</td><td>0.212</td><td>8.4</td><td>0.585</td></tr> <tr><td>4.3</td><td>0.071</td><td>6.4</td><td>0.224</td><td>8.5</td><td>0.610</td></tr> </tbody> </table> ホクエツ工業株式会社 秋田工場								カンタブ の読み	塩化物イオン (%)	カンタブ の読み	塩化物イオン (%)	カンタブ の読み	塩化物イオン (%)	2.3	0.037	4.4	0.075	6.5	0.236	2.4	0.038	4.5	0.079	6.6	0.249	2.5	0.039	4.6	0.083	6.7	0.262	2.6	0.039	4.7	0.087	6.8	0.276	2.7	0.040	4.8	0.092	6.9	0.290	2.8	0.041	4.9	0.097	7.0	0.305	2.9	0.042	5.0	0.103	7.1	0.321	3.0	0.043	5.1	0.109	7.2	0.337	3.1	0.044	5.2	0.115	7.3	0.354	3.2	0.046	5.3	0.122	7.4	0.371	3.3	0.047	5.4	0.129	7.5	0.390	3.4	0.049	5.5	0.136	7.6	0.409	3.5	0.050	5.6	0.144	7.7	0.428	3.6	0.052	5.7	0.152	7.8	0.448	3.7	0.054	5.8	0.161	7.9	0.469	3.8	0.056	5.9	0.170	8.0	0.491	3.9	0.059	6.0	0.180	8.1	0.513	4.0	0.062	6.1	0.190	8.2	0.536	4.1	0.064	6.2	0.201	8.3	0.560	4.2	0.068	6.3	0.212	8.4	0.585	4.3	0.071	6.4	0.224	8.5	0.610
カンタブ の読み	塩化物イオン (%)	カンタブ の読み	塩化物イオン (%)	カンタブ の読み	塩化物イオン (%)																																																																																																																																						
2.3	0.037	4.4	0.075	6.5	0.236																																																																																																																																						
2.4	0.038	4.5	0.079	6.6	0.249																																																																																																																																						
2.5	0.039	4.6	0.083	6.7	0.262																																																																																																																																						
2.6	0.039	4.7	0.087	6.8	0.276																																																																																																																																						
2.7	0.040	4.8	0.092	6.9	0.290																																																																																																																																						
2.8	0.041	4.9	0.097	7.0	0.305																																																																																																																																						
2.9	0.042	5.0	0.103	7.1	0.321																																																																																																																																						
3.0	0.043	5.1	0.109	7.2	0.337																																																																																																																																						
3.1	0.044	5.2	0.115	7.3	0.354																																																																																																																																						
3.2	0.046	5.3	0.122	7.4	0.371																																																																																																																																						
3.3	0.047	5.4	0.129	7.5	0.390																																																																																																																																						
3.4	0.049	5.5	0.136	7.6	0.409																																																																																																																																						
3.5	0.050	5.6	0.144	7.7	0.428																																																																																																																																						
3.6	0.052	5.7	0.152	7.8	0.448																																																																																																																																						
3.7	0.054	5.8	0.161	7.9	0.469																																																																																																																																						
3.8	0.056	5.9	0.170	8.0	0.491																																																																																																																																						
3.9	0.059	6.0	0.180	8.1	0.513																																																																																																																																						
4.0	0.062	6.1	0.190	8.2	0.536																																																																																																																																						
4.1	0.064	6.2	0.201	8.3	0.560																																																																																																																																						
4.2	0.068	6.3	0.212	8.4	0.585																																																																																																																																						
4.3	0.071	6.4	0.224	8.5	0.610																																																																																																																																						

6.試験機公正証明書

①圧縮強度試験機

②外圧強度試験機

③トレーサビリティ体系

総数 5 頁のうち 1 頁

校正証明書番号 M-24068

校 正 証 明 書

顧 客 名	名	ホクエツ工業 株式会社 秋田工場
顧 客 住 所	所	秋田県秋田市河辺戸島字野田158
型 式	称	油圧式一軸試験機
能 力	式	外圧
製 造 番 号	力	圧縮:250 kN
試 験 機 番 号	号	3151
製 造 年 月	号	09-C-049
製 造 者 名	月	1979年6月
検 証 報 告 書 番 号	名	淡水機械 株式会社
力 指 示 計	号	m-24068
セ ン サ ー 種 類	計	アナログ (目盛板と指針)
セ ン サ ー 識 別	類	計測ラム・シリンダー
総 レ ン ジ 数	別	無し
校 正 レ ン ジ	数	3R : 250, 100, 50 kN
校 正 方 法	圧縮 : 250, 100, 50 kN	
実 施 条 件	JIS B 7721:2018 (ISO 7500-1:2015) による	
トランスファスタンダード	2頁のとおり	
校 正 結 果	3頁のとおり	
受 付 年 月 日	4~5頁のとおり	
校 正 年 月 日	2024年3月22日	
校 正 実 施 場 所	2024年4月2日	
	秋田県秋田市河辺戸島字野田158	

校正結果は以上のとおりであることを証明する

2024年4月4日

秋田県大仙市大曲丸子町

株式会社 増井商会

代表 増井龍一

計量士登録番号第13345号 増井耕太

この証明書は、日本産業規格に基づくものであり使用した校正機器は国家標準にトレーサブルな標準値が付与されております。
発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場




総数 5 頁のうち 2 頁
校正証明書番号 M-24068

校正の実施条件

- 1) 一軸試験機の校正は、3頁に記載した圧縮用力計をトランスファスタンダードとして用い、一軸試験機の力伝達系を含む力測定系全体に圧縮力を作用させて実施した。
- 2) 予備負荷の回数は 3回である。
- 3) 校正を行う最小レンジでは、ピストンの位置を 20 % 40 % 60 % に変更して実施した。
- 4) 予備負荷及び各負荷サイクルの間の待機時間は、1分である。
- 5) 力計の指示値の測定は、負荷が試験力に達すると同時に行った。
- 6) 力計の位置変更をせず実施した。
- 7) 附属品の評価は、最小レンジにおいて実施した。
- 8) 一軸試験機及び校正に必要な機器等は、校正を始める1時間前からすべての校正が終了するまで連続した通電が行われた。
- 9) 校正実施場所の温度は 17.3 °C～17.8 °C、湿度は 46.0 %±1.0 %、気圧は 1015 hPaであった。
なお、各測定シリーズを校正中の温度変動は2 °C以内であった。
- 10) 一般検査において異常は認められなかった。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



総数 5 頁のうち 3 頁
校正証明書番号 M-24068


校正に使用したトランスファスタンダード

管 理 番 号	LC-06B
名称 及 び器物番号	ロードセル:No. AHG100003
校 正 証 明 書番号	53-2274196-2
型式 及び 定格容量	CLJ-300KNB: (300 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 137062001
不確かさ及び 等 級	20 kN～ 300 kN 相対拡張不確かさ($k=2$) 0.061 % 0.5級
校 正 温 度	22.9 °C
校 正 年 月 日	2022年11月21日
内挿校正式の有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

管 理 番 号	LC-05B
名称 及 び器物番号	ロードセル:No. AHE110002
校 正 証 明 書番号	53-2372730
型式 及び 定格容量	CLJ-100KNB: (100 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 137062001
不確かさ及び 等 級	4 kN～ 100 kN 相対拡張不確かさ($k=2$) 0.05 % 1 級
校 正 温 度	22.9 °C
校 正 年 月 日	2023年9月22日
内挿校正式の有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当する。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



総数 5 頁のうち 4 頁
校正証明書番号 M-24068

校正結果

レンジ容量 : 250 kN 等級 (参考) 1 ✓


試験力 (kN)	相対 指示 誤差 q (%)	相対 拡張 不確かさ U_{cal_utm} (%)	(参考)				トランスファ スタンダード 管理番号
			相対 繰返し 誤差 b (%)	相対 ゼロ 誤差 f_0 (%)	相対 分解能 a (%)	相対 往復 誤差 v (%)	
50.0	0.13	0.22	0.10	0.00	0.20	0.24	LC-06B
100.0	0.07	0.22	0.03	0.00	0.10	0.13	LC-06B
150.0	-0.09	0.22	0.01	0.00	0.07	0.09	LC-06B
200.0	-0.35	0.22	0.04	0.00	0.05	0.14	LC-06B
250.0	-0.63	0.22	0.06	0.00	0.04	-	LC-06B

レンジ容量 : 100 kN 等級 (参考) 1 ✓

試験力 (kN)	相対 指示 誤差 q (%)	相対 拡張 不確かさ U_{cal_utm} (%)	(参考)				トランスファ スタンダード 管理番号
			相対 繰返し 誤差 b (%)	相対 ゼロ 誤差 f_0 (%)	相対 分解能 a (%)	相対 往復 誤差 v (%)	
20.0	0.35	0.22	0.05	0.00	0.20	-	LC-05B
40.0	0.21	0.22	0.00	0.00	0.10	-	LC-05B
60.0	0.06	0.22	0.01	0.00	0.07	-	LC-05B
80.0	-0.15	0.22	0.01	0.00	0.05	-	LC-05B
100.0	-0.46	0.22	0.01	0.00	0.04	-	LC-05B

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 k は2である。
拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力/一軸試験機)に従って算出した。
相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項、6.4.7項及び7項による。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



総数 5 頁のうち 5 頁
校正証明書番号 M-24068

校正結果

レンジ容量 : 50 kN 等級 (参考) 1 /

試験力 (kN)	相対 指示 誤差 q (%)	相対 拡張 不確かさ U_{cal_utm} (%)	(参考)				トランスファ スタンダード 管理番号
			相対 繰返し 誤差 b (%)	相対 ゼロ 誤差 f_0 (%)	相対 分解能 a (%)	相対 往復 誤差 v (%)	
5.0	0.13	0.37	0.56	0.00	0.40	1.32	LC-05B
10.0	0.39	0.22	0.28	0.00	0.20	0.41	LC-05B
20.0	0.33	0.22	0.16	0.00	0.10	0.27	LC-05B
30.0	0.15	0.22	0.11	0.00	0.07	0.21	LC-05B
40.0	-0.09	0.22	0.07	0.00	0.05	0.39	LC-05B
50.0	-0.49	0.22	0.07	0.00	0.04	-	LC-05B

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 k は2である。

拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力／一軸試験機)に従って算出した。

相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項、6.4.7項及び7項による。

以下余白

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



JIS B 7721 : 2018 5項 メンテナンス前の測定シリーズ 検証結果
(ISO 7500-1 : 2015)

型 式 : 外圧 油圧式圧縮試験機

能 力 : 圧縮 : 250kN

製造番号 : 3151

製 造 者 : 淡水機械㈱

検証番号 : 24068

顧 客 名 : ホクエツ工業株式会社 秋田工場

検 証 日 : 2024年4月2日

レンジ: 1

容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定① [0°]	相対誤差(%)		トランスファ 標準器	*等級
				指示 q 許容値 ±1.0	ゼロ f ₀ 許容値 ±0.1		
			増加			管理番号	
250	50	50.01	49.96	0.11	①	LC-06B	1
	100	100.02	100.10	-0.08	0.00	LC-06B	
	150	150.04	150.47	-0.28		LC-06B	
	200	200.06	200.91	-0.48		LC-06B	
	250	250.09	251.92	-0.73		LC-06B	
分解能 (kN)							
0.1	指示計のゼロ戻り(kN)		0.0	12.5	試験温度 (°C)		

レンジ: 2

容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定① [0°]	相対誤差(%)		トランスファ 標準器	*等級
				指示 q 許容値 ±1.0	ゼロ f ₀ 許容値 ±0.1		
			増加			管理番号	
100	20	20.00	19.90	0.49	①	LC-05B	1
	40	39.99	39.92	0.20	0.00	LC-05B	
	60	60.00	60.00	0.00		LC-05B	
	80	80.00	80.22	-0.28		LC-05B	
	100	100.01	100.55	-0.54		LC-05B	
分解能 (kN)							
0.04	指示計のゼロ戻り(kN)		0.00	12.8	試験温度 (°C)		

レンジ: 3

容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定① [0°]	相対誤差(%)		トランスファ 標準器	*等級
				指示 q 許容値 ±1.0	ゼロ f ₀ 許容値 ±0.1		
			増加			管理番号	
50	5	4.999	4.954	0.90	①	LC-05B	1
	10	9.997	9.927	0.71	0.00	LC-05B	
	20	19.995	19.924	0.38		LC-05B	
	30	29.994	29.972	0.07		LC-05B	
	40	39.994	40.005	-0.03		LC-05B	
分解能 (kN)	50	49.9950	50.260	-0.53		LC-05B	
0.02	指示計のゼロ戻り(kN)		0.00	13.1	試験温度 (°C)		

*等級は測定した「相対指示誤差」、「相対ゼロ誤差」による部分判定です。

*相対誤差の許容値は1等級のものを記載しています。

*測定値には、温度補正を施しています。

検証者	増井 耕太	増井 航平
-----	-------	-------

株式会社 増井 商 会

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

総数 5 頁のうち 1 頁
校正証明書番号 M-24069

校 正 証 明 書

顧 客 名	ホクエツ工業 株式会社 秋田工場
住 所	秋田県秋田市河辺戸島字野田158
称 式	油圧式一軸試験機
力	アムスラー
圧 縮	1000 kN
番 号	3152
機 番 号	09-C-048
年 月	1979年6月
製 造 者	淡水機械 株式会社
検 証 報 告 書 番 号	m-24069
力 指 示 計	アナログ（目盛板と指針）
セ ン サ ー 種 類	計測ラム・シリンダー
セ ン サ ー 識 別	無し
総 レ ン ジ 数	4R : 1000, 500, 250, 100 kN
校 正 レ ン ジ	圧縮 : 1000, 500, 250, 100 kN
校 正 方 法	JIS B 7721:2018(ISO 7500-1:2015)による
実 施 条 件	2頁のとおり
トランスファスタンダード	3頁のとおり
校 正 結 果	4～5頁のとおり
受 付 年 月 日	2024年3月22日
校 正 年 月 日	2024年4月2日
校 正 実 施 場 所	秋田県秋田市河辺戸島字野田158

校正結果は以上のとおりであることを証明する

2024年4月4日

秋田県大仙市大曲丸子町8-1

株式会社 増井

代表 増井龍

計量士登録番号第13345号

増井耕

この証明書は、日本産業規格に基づくものであり使用した校正機器は国家標準にトレーサブルな標準値が付与されております。
発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場


確 認	合 格
6年4月8日	伊藤

総数 5 頁のうち 2 頁
校正証明書番号 M-24069

校正の実施条件

- 1) 一軸試験機の校正は、3頁に記載した圧縮用力計をトランスファスタンダードとして用い、一軸試験機の力伝達系を含む力測定系全体に圧縮力を作用させて実施した。
- 2) 予備負荷の回数は 3回である。
- 3) 校正を行う最小レンジでは、ピストンの位置を 20 % 40 % 60 % に変更して実施した。
- 4) 予備負荷及び各負荷サイクルの間の待機時間は、1分である。
- 5) 力計の指示値の測定は、負荷が試験力に達すると同時に行った。
- 6) 力計の位置変更をせず実施した。
- 7) 附属品の評価は、最小レンジにおいて実施した。
- 8) 一軸試験機及び校正に必要な機器等は、校正を始める1時間前からすべての校正が終了するまで連続した通電が行われた。
- 9) 校正実施場所の温度は 16.7 °C~18.5 °C、湿度は 44.0 %±1.0 %、気圧は 1015 hPaであった。
なお、各測定シリーズを校正中の温度変動は2 °C以内であった。
- 10) 一般検査において異常は認められなかった。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



総数 5 頁のうち 3 頁
校正証明書番号 M-24069

校正に使用したトランスファースタンド

管 理 番 号	LC-07B
名称 及び 器物番号	ロードセル:No. AHI100005
校 正 証 明 書番号	53-2274196-1
型式 及び 定格容量	CLJ-1MNB: (1000 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 137062001
不確かさ及び 等 級	40 kN ~ 1000 kN 相対拡張不確かさ ($k=2$) 0.059 % 1 級
校 正 温 度	23.1 °C
校 正 年 月 日	2022年11月21日
内挿校正式 の 有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

管 理 番 号	LC-06B
名称 及び 器物番号	ロードセル:No. AHG100003
校 正 証 明 書番号	53-2274196-2
型式 及び 定格容量	CLJ-300KNB: (300 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 137062001
不確かさ及び 等 級	20 kN ~ 300 kN 相対拡張不確かさ ($k=2$) 0.061 % 0.5級
校 正 温 度	22.9 °C
校 正 年 月 日	2022年11月21日
内挿校正式 の 有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当する。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 林田工場



総数 5 頁のうち 4 頁
校正証明書番号 M-24069

校正結果

レンジ容量 : 1000 kN 等級 (参考) 1 ✓


試験力 (kN)	相対 指示 誤差 q (%)	相対 拡張 不確かさ U_{cal_utm} (%)	(参考)				トランスファ スタンダード 管理番号
			相対 繰返し 誤差 b (%)	相対 ゼロ 誤差 f_0 (%)	相対 分解能 a (%)	相対 往復 誤差 v (%)	
200.0	0.17	0.33	0.04	0.00	0.20	-0.03	LC-07B
400.0	0.03	0.30	0.02	0.00	0.10	0.06	LC-07B
600.0	-0.17	0.29	0.02	0.00	0.07	0.10	LC-07B
800.0	-0.34	0.29	0.05	0.00	0.05	0.04	LC-07B
1000.0	-0.62	0.29	0.02	0.00	0.04	-	LC-07B

レンジ容量 : 500 kN 等級 (参考) 1 ✓

試験力 (kN)	相対 指示 誤差 q (%)	相対 拡張 不確かさ U_{cal_utm} (%)	(参考)				トランスファ スタンダード 管理番号
			相対 繰返し 誤差 b (%)	相対 ゼロ 誤差 f_0 (%)	相対 分解能 a (%)	相対 往復 誤差 v (%)	
100.0	0.58	0.33	0.10	0.00	0.20	-	LC-07B
200.0	0.27	0.31	0.14	0.00	0.10	-	LC-07B
300.0	0.09	0.29	0.04	0.00	0.07	-	LC-07B
400.0	-0.16	0.29	0.03	0.00	0.05	-	LC-07B
500.0	-0.53	0.29	0.02	0.00	0.04	-	LC-07B

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 k は2である。
拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力/一軸試験機)に従って算出した。
相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項、6.4.7項及び7項による。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



総数 5 頁のうち 5 頁
校正証明書番号 M-24069

校正結果

レンジ容量 : 250 kN 等級 (参考) 0.5

試験力 (kN)	相対 指示 誤差 $q(\%)$	相対 拡張 不確かさ $U_{cal_utm}(\%)$	(参考)				トランスファ スタンダード 管理番号
			相対 繰返し 誤差 $b(\%)$	相対 ゼロ 誤差 $f_0(\%)$	相対 分解能 $a(\%)$	相対 往復 誤差 $v(\%)$	
50.0	0.24	0.23	0.18	0.00	0.20	-	LC-06B
100.0	0.11	0.22	0.04	0.00	0.10	-	LC-06B
150.0	0.02	0.22	0.03	0.00	0.07	-	LC-06B
200.0	-0.06	0.22	0.03	0.00	0.05	-	LC-06B
250.0	-0.42	0.22	0.03	0.00	0.04	-	LC-06B

レンジ容量 : 100 kN 等級 (参考) 0.5

試験力 (kN)	相対 指示 誤差 $q(\%)$	相対 拡張 不確かさ $U_{cal_utm}(\%)$	(参考)				トランスファ スタンダード 管理番号
			相対 繰返し 誤差 $b(\%)$	相対 ゼロ 誤差 $f_0(\%)$	相対 分解能 $a(\%)$	相対 往復 誤差 $v(\%)$	
20.0	0.19	0.22	0.35	0.00	0.20	0.45	LC-06B
40.0	0.22	0.22	0.28	0.00	0.10	0.13	LC-06B
60.0	0.17	0.22	0.25	0.00	0.07	0.08	LC-06B
80.0	0.01	0.22	0.23	0.00	0.05	0.14	LC-06B
100.0	-0.36	0.22	0.11	0.00	0.04	-	LC-06B

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 k は2である。
拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力/一軸試験機)
に従って算出した。
相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解
能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項、6.4.7項及び7項に
よる。

以下余白

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



JIS B 7721 : 2018 5項 メンテナンス前の測定シリーズ 検証結果
(ISO 7500-1 : 2015)

型 式 : アムスラー型 油圧式圧縮試験機
能 力 : 圧縮 : 1000 kN
製造番号 : 3152
製 造 者 : 淡水機械株式会社

検証番号 : 24069

顧客名 : ホクエツ工業株式会社 秋田工場

検証日 : 2024年4月2日

レンジ: 1				相対誤差(%)		トランスファ 標準器	*等級
容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定①	指示 q 許容値	ゼロ f_0 許容値		
			[0°]	増加 ±1.0	±0.1	管理番号	
1000	200	200.22	200.28	-0.03	①	LC-07B	1
	400	400.40	400.41	0.00	0.00	LC-07B	
	600	600.51	601.41	-0.15		LC-07B	
	800	800.54	803.37	-0.35		LC-07B	
	1000	1000.50	1007.58	-0.70		LC-07B	
分解能 (kN)							
0.4	指示計のゼロ戻り (kN)		0.0	13.6	試験温度 (°C)		

レンジ: 2				相対誤差(%)		トランスファ 標準器	*等級
容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定①	指示 q 許容値	ゼロ f_0 許容値		
			[0°]	増加 ±1.0	±0.1	管理番号	
500	100	100.09	100.10	-0.01	①	LC-07B	1
	200	200.22	200.06	0.08	0.00	LC-07B	
	300	300.32	300.54	-0.07		LC-07B	
	400	400.40	401.41	-0.25		LC-07B	
	500	500.46	503.45	-0.59		LC-07B	
分解能 (kN)							
0.2	指示計のゼロ戻り (kN)		0.0	13.1	試験温度 (°C)		

レンジ: 3				相対誤差(%)		トランスファ 標準器	*等級
容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定①	指示 q 許容値	ゼロ f_0 許容値		
			[0°]	増加 ±1.0	±0.1	管理番号	
250	50	50.01	49.94	0.13	①	LC-06B	0.5
	100	100.02	99.71	0.31	0.00	LC-06B	
	150	150.04	149.87	0.11		LC-06B	
	200	200.06	200.16	-0.05		LC-06B	
	250	250.09	251.19	-0.44		LC-06B	
分解能 (kN)							
0.1	指示計のゼロ戻り (kN)		0.0	13.3	試験温度 (°C)		

レンジ: 4				相対誤差(%)		トランスファ 標準器	*等級
容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定①	指示 q 許容値	ゼロ f_0 許容値		
			[0°]	増加 ±1.0	±0.1	管理番号	
100	20	20.01	20.06	-0.25	①	LC-06B	1
	40	40.01	40.03	-0.05	0.00	LC-06B	
	60	60.01	60.04	-0.05		LC-06B	
	80	80.01	80.16	-0.19		LC-06B	
	100	100.02	100.67	-0.65		LC-06B	
分解能 (kN)							
0.04	指示計のゼロ戻り (kN)		0.00	12.9	試験温度 (°C)		

*等級は測定した「相対指示誤差」、「相対ゼロ誤差」による
部分判定です。

*相対誤差の許容値は1等級のものを記載しています。

*測定値には、温度補正を施しています。

検証者	増井航平	増井耕太
-----	------	------

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場

株式会社 増井 商会

一軸試験機のトレーサビリティ体系

標準

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準センター JCSS

力標準

質量標準

特定標準器

特定標準器

二次標準

(一財)日本品質保証機構[JQA]

昭和測器

鶴東京測器研究所

(一財)日本品質保証機構[JQA]

JCSS 0064

JCSS 0112

JCSS 0090

JCSS 0029

特定二次標準器

特定二次標準器

特定二次標準器

特定二次標準器

増井商会

標準

環状ばね型力計・容積型力計

ロードセル型力計

能力(kN)	器物番号	管理番号	能力(kN)	器物番号	管理番号
			1	AHM08044	LC-01
			1	AHM08044	LC-01
			3	AHM08045	LC-02
			10	AHQ08004	LC-03
			30	AHS08003	LC-04
			100	AHE08006	LC-05
			100	AHE110002	LC-05B
			300	AHG07007	LC-06
			300	AHG100003	LC-06B
			1000	AHI07008	LC-07
			1000	AHI100005	LC-07B
			3000	AHK07004	LC-08
			5000	A190057101	LC-09

・力計のJCSS校正周期は2年毎
(JIS B 7728 8.3.2)

ニュートンおもり(1N~20N 27個 計220N)

能力(N)	数量	器物番号	管理番号
1~5	5	8 (81~85)	WN1
2~10	5	8 (81~85)	WN2
5~25	5	8 (81~85)	WN5
10~60	6	8 (81~85)	WN10
20~120	6	8 (81~85)	WN20

・おもりのJCSS校正周期は5年毎
(*JCT20402 4.3)に準ずる

*独立行政法人 製品評価技術基盤機構 認定センター
発行<JCSS技術的要求事項適用指針>

ユーザー

一軸試験機

校正に使用した標準器は上記体系図のとおり国家標準にトレーサブルである。

株式会社 増井



代表 増井 龍一




計量士 No13345 増井 耕太

2024 年 4 月 2 日

*校正に使用した標準器は校正証明書に記載されています。

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場



圧縮試験機 耐圧盤検査成績書

No

24 048

依頼者 ホクエツ工業 株式会社 秋田工場 殿

〒014-0041秋田県大仙市大曲

株式会社 増井

Tel 0187-62-3415 Fax 0187-62-0966



最大容量 1000kN 製造番号 3152

適用規格	JIS B 7721	検査年月日	2024年4月2日	測定者	 KH
		検査場所	ホクエツ工業 株式会社 秋田工場		

	名 称		測定能力	製造者	製造番号	校正周期	有効期限
検査機器	平面度検査器	ダイヤルゲージ	0.001～1mm	㈱ミツトヨ	FAP204	3年	2026年12月31日
	硬さ試験機(ショア式D型)		0～95HS	㈱仲井精機	20691	5年	2024年9月30日
	デジタル角度計		0.01～90.0°	㈱ミツトヨ	000631	3年	2027年1月31日

検査項目		平面度 (mm)	硬さ(HRC)	* (HS)	球面座回転角(°)
(許容値)		0.010 以内	55 以上	(73.2)	3 以上
【上側】	測定値	0.005	59	79.5	4.6
	部分判定	合	合		合
				総合判定	合
【下側】	測定値	0.006	55	73.2	
	部分判定	合	合		
				総合判定	合

*硬さは5ポイント測定した平均値です。


備考; *JIS B 7721 附属書Bによる。

*硬さは、ショアD型(HS)で測定し、ロックウェルCスケール(HRC)に換算して記載している。




確 認	合 格
6年4月8日	

原本と相違ないことを証明します
ホクエツ工業株式会社 秋田工場


標準



二次標準



増井商会 標準



*シヨア硬さ試験機のJCSS・A2LA校正周期は5年毎。

*デジタル角度計、ダイヤルゲージのJCSS・A2LA校正周期は3年毎。

ユーザー

試験機耐圧盤の検査 (JIS B 7721)

検査に使用した測定器具は上記体系図のとおり国家標準にトレーサブルである。

株式会社 増井 商

代表 増井 龍

2024 年 4 月 2 日

計量士 No13345 増井 耕太

原本と相違ないことを証明する
ホクエツ工業株式会社