

目 次

1. 工場認定書
2. JIS 認証書
3. 配合計画書 (No,21FA)
  - ①配合計画書
  - ②アルカリ骨材反応抑制対策
  - ③アルカリ総量計算書
4. 原材料品質証明
  - ①セメント
  - ②骨材
    - 絶乾密度及び吸水率試験
    - 安定性試験
    - すりへり試験
    - 粒度試験
    - 粒形判定実積率試験
    - 微粒分量試験
    - 有機不純物試験
    - アルカリシリカ反応性試験
    - 環境安全品質試験
    - 化学分析試験
    - 膨張率試験
  - ③水
  - ④混和材料
  - ⑤混和剤
  - ⑥鉄筋
5. コンクリート試験管理表
  - ①圧縮強度管理図
  - ②スランプ管理図
  - ③空気量管理図
  - ④生コン中の塩化物量測定記録
6. 試験機公正証明書
  - ①圧縮強度試験機
  - ②外圧強度試験機
  - ③トレーサビリティ体系

## 1. 工場認定書

# 工場認定書

株式会社ホクエツ秋田

代表取締役 細井佐一郎 殿

秋田県コンクリート製品協会評価委員会が定めた  
認定要領に基づき審査を行った結果 下記工場が  
製造品質管理基準を満たしていることを認める

認定番号 ACA-01-1

認定工場 株式会社ホクエツ秋田 大館工場

所在地 秋田県大館市二井田字前田野37-1

有効期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日

認定日 令和7年4月1日

この写しは原本と相違ありません。

(株)ホクエツ秋田 大館工場

秋田県コンクリート製品協会

会長 小山雄二

同 評価委員会

委員長 徳重英信

## 2. JIS 認証書



発効日：2025年1月12日  
Certification for Japanese Industrial Standards

# 日本産業規格適合性認証書

株式会社ホクエツ秋田 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり  
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

## 記

認 証 番 号：TC0206024

認証取得者の氏名及び名称：株式会社ホクエツ秋田  
住 所：秋田県秋田市河辺戸島字野田 158

鋳工業品の名称：プレキャスト無筋コンクリート製品  
プレキャスト鉄筋コンクリート製品

認証に係る JIS 番号：JIS A 5371, JIS A 5372


認 証 の 区 分：I類

工場及び事業所の名称：株式会社ホクエツ秋田 大館工場  
所 在 地：秋田県大館市二井田字前田野 37-1

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については  
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2007年1月12日  
有 効 期 限：2028年1月11日

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



一般財団法人 建材試験センター  
Japan Testing Center for Construction Materials  
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

理事長 渡辺 宏





Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

# 日本産業規格適合性認証書附属書

(認証番号:TC0206024)

認証の範囲(種類又は等級) :

## 1 プレキャスト無筋コンクリート製品 I 類

製品の種類	製品
舗装・境界ブロック類	境界ブロック

## 2 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類

製品の種類	製品
路面排水溝類	落ちふた式U形側溝
用排水路類	フリューム

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 15mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称として、「JTCCM」を表示する。
- 3) 日本産業規格の種類及び呼びの略号を表示する。

付記事項の表示 : 鈹工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製造年月日又は略号

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 製品ごとに押印する。
- 2) 容易に消えない方法による。

この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ秋田大館工場



一般財団法人 建材試験センター  
 上級経営管理者

丸山 慶一郎



### 3.配合計画書

- ①配合計画書 (No,21FA)
- ②アルカリ骨材反応抑制対策
- ③アルカリ総量計算書

振動流込み製品

配合計画書

示方配合表

・コンクリートの配合種類: No.21FA ・コンクリートの圧縮強度: 設計基準強度 30N/mm<sup>2</sup>

粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプの範囲 (cm)	空気量の範囲 (%)	水セメント比 W/C(%)	細骨材率 S/a (%)	コンクリートの材料単位数(kg/m <sup>3</sup> )											
					水		セメント		フライアッシュ		細骨材		粗骨材		混和剤	
					W	C	F	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	減水剤	AE剤				
13	15.0±2.5	5.0±1.0	43	37	146	340	60	459	193	1130	3.30	0.16~0.28				

※コンクリート中の塩化物量は0.3kg/m<sup>3</sup>(Cl<sup>-</sup>)以下とする  
 ※アルカリ骨材反応抑制対策は、アルカリ総量で3.0kg/m<sup>3</sup>以下とする

使用材料品質特性

(セメント)

メーカー: UBE三菱セメント(株)

種類	項目	粉末度 比表面積 (cm <sup>2</sup> /g)	凝結		安定性	圧縮強さ(N/mm <sup>2</sup> )				化学成分(%)				
			始発 (h-min)	終結 (h-min)		1日	3日	7日	28日	酸化マグネシウム	三酸化硫黄	強熱減量	全アルカリ	塩化物イオン
普通ポルトランドセメント		2500以上	60min以上	10h以下	良	-	12.5以上	22.5以上	42.5以上	5.0以下	3.5以下	5.0以下	0.75以下	0.035以下
早強ポルトランドセメント		3300以上	45min以上	10h以下	良	10以上	20以上	32.5以上	47.5以上	5.0以下	3.5以下	5.0以下	0.75以下	0.02以下

(混和材)

メーカー: 東北発電工業(株)

種類	項目	二酸化ケイ素 (%)	湿分 (%)	強熱減量 (%)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	粉末度		フロー値比 (%)	活性度指数			メチレンブルー吸着量 mg/g
						45μmふるい残分 (%)	比表面積 (g/cm <sup>2</sup> )		材齢7日 (%)	材齢28日 (%)	材齢91日 (%)	
フライアッシュⅡ種		45.0以上	1.0以下	5.0以下	1.95以下	40以下	2500以上	95以上	-	80以上	90以上	0.60以下

(骨材)

種類	砕砂(S1)		—		細砂(S2)				砕石1305(G1)		
産地	仙北市西木町		—		能代市浅内				大館市粕田		
種類	ふるいを通るものの質量百分率(%)										
	20	15	13	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	
粒度	砕砂(S1)	-	-	-	100	90~100	80~100	50~90	25~65	10~35	2~10
	細砂(S2)	-	-	-	100	90~100	80~100	70~100	60~100	40~75	0~10
	砕石(G1)	-	100	85~100	-	0~15	0~5	-	-	-	-
品種	項目	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	吸水率 (%)	粒形判定実績率 (%)	粘土塊 (%)	有機不純物	微粒分量試験 (%)			粗粒率	
	砕砂(S1)	2.5以上	3.0以下	54以上	-	-	2.8±2.0			2.82~3.12	
	細砂(S2)	2.5以上	3.5以下	-	1.0以下	標準色より淡い	3.0以下			1.34~1.72	
	砕石(G1)	2.5以上	3.0以下	56以上(2005として)	-	-	1.2±1.0			5.77~6.35	

(混和剤)

メーカー: 花王(株)

種類	項目	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	塩化物イオン量(Cl <sup>-</sup> ) [I種](kg/m <sup>3</sup> )	全アルカリ量 (kg/m <sup>3</sup> )
減水剤標準形(マイティ21LV-S)		1.048~1.088	0.02以下	0.30以下
AE剤(マイティAE-03)		1.010~1.050	0.02以下	0.30以下

(鉄線・棒鋼)

メーカー: 青森昭和産業(株)

普通鉄線	線径(mm)	2.6	3.2	4.0	5.0	6.0	
	許容差(mm)	±0.04			±0.05		
引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )		540~1130			440~1030		390~930
種類・呼び名	項目	降伏点 (N/mm <sup>2</sup> )	引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	伸び (%)	曲げ試験		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	D6 D10 D13 D16	295 以上	440~600	16以上 (2号試験片)	曲げ角度180° 外側に亀裂を生じないこと	

株式会社秋田 大館工場

この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ秋田大館工場



## アルカリ骨材反応抑制対策について

国土交通省「アルカリ骨材反応抑制対策（土木構造物）実施要領」ならびに JIS A 5308 附属書 2 「アルカリシリカ反応抑制対策の方法」では、次の 3 つの対策のうち、何れか 1 つについてご確認頂くことになっております。


1. コンクリート中のアルカリ総量
2. 抑制効果のある混合セメント等の使用
3. 安全と認められる骨材の使用

また、コンクリート工場製品の場合は、上記 1 項～ 3 項の対策のうち、どの対策によって管理しているか、当工場からご報告しなければならないことになっております。

このことにより、当工場では、上記第 1 項の「コンクリート中のアルカリ総量の抑制」により対策を講じております。

(株)ホクエツ秋田 大館工場

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



# コンクリート中のアルカリ総量計算

8年 3月分

工場長	品質管理責任者	品質管理係

(株)ホクエツ秋田 大館工場

1. 配合 (示方配合表による)

(kg/m<sup>3</sup>)

配合 No	21FA			
単位セメント量	340			
単位細骨材量 (S1)	459			
単位細骨材量 (S2)	193			
単位細骨材量 (S3)				
単位減水剤量	3.3			
単位AE剤量	0.280			

\*AE剤は最大値を使用

2. 材料中の全アルカリ量 (Na<sub>2</sub>O換算値：試験成績表による)

(%)

試験月	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	6ヶ月間の最大値
普通セメント	0.57	0.52	0.55	0.55	0.53	0.53	0.57
早強セメント	0.63	0.61	0.63	0.61	0.62	0.53	0.63

(%)

材料名	セメント	混和材	減水剤	AE剤
全アルカリ量	0.63	-	1	0.7

※セメントは普通セメント、及び早強セメントの過去6カ月間の最大値です。  
セメント以外は、最新の試験成績表に示されている値です。

3. 骨材 (細骨材) 中の塩化物量 (試験成績表による)

(%)

細骨材の種類	(S1) 砕砂	(S2) 細砂		-
塩化物量 (NaCl)	0.003	0.000		-

4. アルカリ総量計算結果 (JIS A 5308:2009 附属書Bによる)

$$R_t = R_c + R_a + R_s + R_m$$

R<sub>c</sub> = 単位セメント量 (C) × セメント (Na<sub>2</sub>O換算値) / 100

R<sub>a</sub> = 単位混和材量 × 混和材中の全アルカリ / 100

R<sub>s</sub> = (単位細骨材量 (S1) × NaCl (S1) / 100 + 単位細骨材量 (S2) × NaCl (S2) / 100

+ 単位細骨材量 (S3) × NaCl (S3) / 100) × 0.53

R<sub>m</sub> = 単位減水剤量 × 減水剤中の全アルカリ / 100 + 単位AE剤量 × AE剤中の全アルカリ / 100

R<sub>t</sub> : アルカリ総量 (kg/m<sup>3</sup>)

R<sub>c</sub> : コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量 (kg/m<sup>3</sup>)

R<sub>a</sub> : コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量 (kg/m<sup>3</sup>)

R<sub>s</sub> : コンクリート中の骨材 (細骨材) に含まれる全アルカリ量 (kg/m<sup>3</sup>)


R<sub>m</sub> : コンクリート中の混和剤に含まれるアルカリ量 (kg/m<sup>3</sup>)

(kg/m<sup>3</sup>)

配合 No	21FA			
C × Na <sub>2</sub> O換算値 / 100	2.14	0.00	0.00	0.00
R <sub>a</sub>	0.00	0.00	0.00	0.00
R <sub>s</sub>	0.01	0.00	0.00	0.00
R <sub>m</sub>	0.03	0.00	0.00	0.00
アルカリ総量 R <sub>t</sub>	2.2	0.0	0.0	0.0
判定 (R <sub>t</sub> = 3.0 kg/m <sup>3</sup> 以下で合格)	合格	不合格	合格	不合格

※計算における数値の丸め方は、JIS A 5308:2009 附属書B 表B.1 注a)による。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



#### 4. 原材料品質証明

①セメント

②骨材

絶乾密度及び吸水率試験

安定性試験

すりへり試験

粒度試験

粒形判定実積率試験

微粒分量試験

有機不純物試験

アルカリシリカ反応性試験

③水


④混和剤料

⑤鉄筋

# セメント試験成績表

2026年3月度

UBE三菱セメント株式会社



種類	普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメント B種 JIS R 5211				
	JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			
		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)	
密度 g/cm³	—	3.16	—	—	—	3.14	—	—	—	3.04	—	—	
比表面積 cm²/g	2500以上	3290	76	—	3300以上	4660	84	—	3000以上	4050	87	—	
凝結	水量 %	—	28.3	—	—	29.8	—	—	—	30.6	—	—	
	始発 h-min	60min以上	2-16	—	(1-55)	45min以上	1-37	—	(1-15)	60min以上	2-59	—	(2-20)
	終結 h-min	10h以下	3-25	—	4-00	10h以下	2-30	—	2-55	10h以下	4-18	—	5-10
安定性	バット法	良	良	—	—	良	良	—	—	良	良	—	—
圧縮強さ N/mm²	1 d	—	—	—	—	10.0以上	26.3	1.46	—	—	—	—	
	3 d	12.5以上	31.7	1.53	—	20.0以上	48.4	1.67	—	10.0以上	22.1	1.51	—
	7 d	22.5以上	47.6	1.73	—	32.5以上	60.7	1.85	—	17.5以上	34.8	1.71	—
	28 d	42.5以上	62.3	1.92	—	47.5以上	67.9	1.99	—	42.5以上	61.8	1.94	—
水和熱 J/g	7 d	—	337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	28 d	—	386	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.41	—	2.37	5.0以下	1.01	—	1.21	6.0以下	3.24	—	3.73
	三酸化硫黄	3.5以下	2.37	—	2.71	3.5以下	2.83	—	2.99	4.0以下	2.04	—	2.20
	強熱減量	5.0以下	2.45	—	2.66	5.0以下	1.10	—	1.54	5.0以下	1.56	—	1.90
	全アルカリ	0.75以下	0.47	—	0.53	0.75以下	0.43	—	0.53	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035以下	0.019	—	0.023	0.02以下	0.008	—	0.015	—	0.014	—	—

備考 ○ ポルトランドセメント (全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値)

- ・普通ポルトランドセメント…………… 0.57%
- ・早強ポルトランドセメント…………… 0.63%

○ 高炉セメント B種

- ・ベースセメントの全アルカリ…………… 0.47%
- ・高炉スラグの分量…………… 40~45%

1. 試験方法は JIS R 5201, JIS R 5202, JIS R 5203, JIS R 5204 による。
2. 28d圧縮強さおよび28d水和熱は前月度の値を示す。

この写しは原本と相違ありません。

(株)ホクエーソ秋田大館工場



◎ お問い合わせその他のご連絡先

〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-1-25  
JRE東二番丁スクエア12F




UBE三菱セメント株式会社  
東北支店

TEL 022-711-5714

細骨材の密度および吸水率試験				JIS A 1109	
試験日	令和8年 3月 10日 火曜日			測定者	渡部
試料	種類及び記号			産地	
	砕砂		S1	仙北市西木町	
測定項目				測定値	
				1回目	2回目
①	メスフラスコに水(500ml)を満たした質量 $m_1$	(g)	725.3	719.5	
②	表面乾燥飽水状態における密度試験用試料の質量 $m_2$	(g)	572.6	582.4	
③	試料と水で500mlの目盛まで満たしたメスフラスコの質量 $m_3$	(g)	1082.4	1082.1	
④	試験温度における水の密度 $\rho_w$	(g/cm <sup>3</sup> )	0.9991	0.9991	
⑤	表乾密度 $d_s = \frac{② \times \rho_w}{① + ② - ③}$	(g/cm <sup>3</sup> )	2.65	2.65	
⑥	表乾密度の平均値	(g/cm <sup>3</sup> )	2.65 ✓		
⑦	表乾密度の平均値との差	(g/cm <sup>3</sup> )	0.00 ✓		
規格値		2.64±0.02	ⓐ・否		
⑧	表面乾燥飽水状態における吸水率試験用試料の質量 $m_4$	(g)	570.8	575.4	
⑨	乾燥後の吸水率試験用試料の質量 $m_5$	(g)	559.2	563.9	
⑩	絶乾密度 $d_d = \frac{⑤ \times ⑨}{⑧}$	(g/cm <sup>3</sup> )	2.60	2.60	
⑪	絶乾密度の平均値	(g/cm <sup>3</sup> )	2.60 ✓		
⑫	絶乾密度の平均値との差	(g/cm <sup>3</sup> )	0.00 ✓		
規格値		2.5以上	ⓐ・否		
⑬	吸水率 $Q = \frac{⑧ - ⑨}{⑨} \times 100$	(%)	2.07	2.04	
⑭	吸水率の平均値	(%)	2.06 ✓		
⑮	吸水率の平均値との差	(%)	0.02 ✓		
規格値		3.0以下	ⓐ・否		
精度	平均値との差は密度試験の場合は0.01g/cm <sup>3</sup> 以下、吸水率試験の場合は0.05%以下でなければならない。		判定	ⓐ・否	

※ $\rho_w$ は水の密度(g/cm<sup>3</sup>)20±5℃で、その値は試験技術マニュアルによる。




この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

品質管理責任者	品質管理係	測定者
		

細骨材の密度および吸水率試験					JIS A 1109	
試験日	令和8年 3月 10日 火曜日			測定者	渡部	
試料	種類及び記号			産地		
	細砂		S2	能代市浅内		
測定項目				測定値		
				1回目	2回目	
①	メスフラスコに水(500ml)を満たした質量 $m_1$		(g)	719.4	725.3	
②	表面乾燥飽水状態における密度試験用試料の質量 $m_2$		(g)	552.3	562.7	
③	試料と水で500mlの目盛まで満たしたメスフラスコの質量 $m_3$		(g)	1057.2	1069.2	
④	試験温度における水の密度 $\rho_w$		(g/cm <sup>3</sup> )	0.9991	0.9991	
⑤	表乾密度 $d_s = \frac{② \times \rho_w}{① + ② - ③}$		(g/cm <sup>3</sup> )	2.57	2.57	
⑥	表乾密度の平均値		(g/cm <sup>3</sup> )	2.57 ✓		
⑦	表乾密度の平均値との差		(g/cm <sup>3</sup> )	0.00 ✓		
規格値			2.58±0.02	合・否		
⑧	表面乾燥飽水状態における吸水率試験用試料の質量 $m_4$		(g)	546.3	550.2	
⑨	乾燥後の吸水率試験用試料の質量 $m_5$		(g)	533.2	536.8	
⑩	絶乾密度 $d_d = \frac{⑤ \times ⑨}{⑧}$		(g/cm <sup>3</sup> )	2.51	2.51	
⑪	絶乾密度の平均値		(g/cm <sup>3</sup> )	2.51 ✓		
⑫	絶乾密度の平均値との差		(g/cm <sup>3</sup> )	0.00 ✓		
規格値			2.5以上	合・否		
⑬	吸水率 $Q = \frac{⑧ - ⑨}{⑨} \times 100$		(%)	2.46	2.50	
⑭	吸水率の平均値		(%)	2.48 ✓		
⑮	吸水率の平均値との差		(%)	0.02 ✓		
規格値			3.5以下	合・否		
精度	平均値との差は密度試験の場合は0.01g/cm <sup>3</sup> 以下、吸水率試験の場合は0.05%以下でなければならない。			判定	合・否	

※  $\rho_w$ は水の密度(g/cm<sup>3</sup>)20±5°Cで、その値は試験技術マニュアルによる。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

品質管理責任者	品質管理係	測定者
		

粗骨材の密度および吸水率試験					JIS A 1110	
試験日	令和8年	3月	12日	木曜日	測定者	渡部
試料	種類及び記号		大きさ	産地		
	砕石		G1	13mm	大館市粕田	
測定項目				測定値		
				1回目	2回目	
①	表面乾燥飽水状態における密度試験用試料の質量		$m_1$	(g)	1653.8	1622.2
②	試料とかごの水中の見掛けの質量		$m_2$	(g)	1342.5	1323.8
③	水中のかごの質量		$m_3$	(g)	308.4	308.4
④	水中の試料の見掛けの質量		②-③	(g/cm <sup>3</sup> )	1034.1	1015.4
⑤	試験温度における水の密度		$\rho_w$	(g/cm <sup>3</sup> )	0.9991	0.9991
⑥	表乾密度		$D_s = \frac{① \times \rho_w}{① - ④}$	(g/cm <sup>3</sup> )	2.67	2.67
⑦	表乾密度の平均値			(g/cm <sup>3</sup> )	2.67 ✓	
⑧	表乾密度の平均値との差			(g/cm <sup>3</sup> )	0.00 ✓	
規格値			2.68±0.02		⊕・否	
⑨	絶対乾燥状態の質量		$m_4$	(g)	1609.6	1578.2
⑩	絶対乾密度		$D_d = \frac{⑨ \times \rho_w}{① - ④}$	(g/cm <sup>3</sup> )	2.60	2.60
⑪	絶対乾密度の平均値			(g/cm <sup>3</sup> )	2.60 ✓	
⑫	絶対乾密度の平均値との差			(g/cm <sup>3</sup> )	0.00 ✓	
規格値			2.5以上		⊕・否	
⑬	吸水率		$Q = \frac{(① - ⑨)}{⑨} \times 100$	(%)	2.75	2.79
⑭	吸水率の平均値			(%)	2.77 ✓	
⑮	吸水率の平均値平均値との差			(%)	0.02 ✓	
規格値			3.0以下		⊕・否	
精度	平均値との差は密度試験の場合は0.01g/cm <sup>3</sup> 以下、吸水率試験の場合は0.03%以下でなければならない。				判定	⊕・否

※  $\rho_w$ は水の密度(g/cm<sup>3</sup>)20±5°Cで、その値は試験技術マニュアルによる。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

品質管理責任者	品質管理係	測定者
中島	渡部	渡部

26S15749 - 9 / 9頁


試験規格		硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験表				
JIS A 1122:2014 ✓						
試験年月日		令和 7 年12月22日 ~ 12月27日 ✓				
試験実施場所		技術研修センター 試験室				
試 料	No.	S-15749				
	工場名	臨海砕石株式会社				
	種類	砕砂 ✓				
	産地	秋田県仙北市西木町小山田字鎌足地内 ✓				
	採取月日	令和 7 年12月 4 日				
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
—	0.075	0	—	—	—	—
0.075	0.15	4	—	—	—	—
0.15	0.3	12	—	—	—	—
0.3	0.6	21	100.0	98.9	1.1	0.2
0.6	1.2	29	100.0	99.2	0.8	0.2
1.2	2.5	25	100.0	99.0	1.0	0.3
2.5	5	9	100.0	98.9	1.1	0.1
5	10					
合 計		100				0.8 ✓

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上



この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ秋田大館工場



## 細骨材の試験結果報告書

有限会社相原建材 御中

試験番号 26S15837-2/8頁

発行日 令和8年3月13日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター






TEL 018-824-5540, FAX 018-823-5339

承認署名者・所長 木村 敏



件名		
顧客名称	有限会社相原建材 ✓	
顧客住所	能代市浅内字上西山80	
試験品目	種類 ※	細砂 ✓
	産地 ※	能代市浅内地内
	採取場所 ※	能代市浅内地内
	採取者 ※	相原 貞真
	採取月日 ※	令和8年3月4日
	その他 ※	
	受入れ時の状態	持込み・土嚢袋1袋(約25 kg)
	受領年月日	令和8年3月4日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試験結果
有機不純物 ✓ JIS A 1105:2015	試験年月日：令和8年3月11日 試験実施場所：技術研修センター 計量室 標準色より淡い ✓
塩化物量 ✓ JIS A 5308:2024 附属書JA JA.10p)	0.001% ✓ ☆詳細は7頁のとおり
安定性 ✓ JIS A 1122:2014	0.9% ✓ ☆詳細は8頁のとおり
備考	     <p>・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。</p>


注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

注2) ※印の記載は、顧客の申告による。

注3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

この写しは原本と相違ありません。

(株)ホクエツ秋田大館工場



26S15837 -8/8頁


試験規格		硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験表				
JIS A 1122:2014 ✓						
試験年月日		令和 8 年 3 月 6 日 ~ 3 月 11 日 ✓				
試験実施場所		技術研修センター 試験室				
試 料	No.	S-15837				
	工場名	有限会社相原建材				
	種類	細砂 ✓				
	産地	能代市浅内地内 ✓				
	採取月日	令和 8 年 3 月 4 日				
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
—	0.075	0	—	—	—	—
0.075	0.15	2	—	—	—	—
0.15	0.3	43	—	—	—	—
0.3	0.6	53	100.0	98.3	1.7	0.9
0.6	1.2	2			1.7	0.0
1.2	2.5	0			1.7	0.0
2.5	5					
5	10					
合 計		100				0.9 ✓

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上



この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ秋田大館工場



様式 : LD-025 Ver.1.1

JIS A 1122 ✓	硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	25B26-628471
--------------	--------------------	--------------

件名 \_\_\_\_\_  
 試料名 S-13 (6号) ✓  
 産地 秋田県大館市粕田字萱仮戸83-1 試験者 小平 剛士  
 採取場所 秋田県大館市粕田字萱仮戸83-1 試験場所 DK試験センター  
 採取者 御依頼者 試験年月日 2026年3月30日  
 採取年月日 2026年3月2日 最大寸法 (mm) 13

試験室の状態	室温 (°C)	湿度 (%)	検定水の温度 (°C)	乾燥温度 (°C)
	23	22	-	110

記事  
 試験溶液の比重 : 1.162  
 繰返し回数 : 5回

通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	①各群の質量分率 (%)	②試験前の各群の質量 (g)	③試験後の各群の質量 (g)	④各群の損失質量分率 $(1 - \frac{③}{②}) \times 100$ (%)	⑤骨材の損失質量分率 $\frac{① \times ④}{100}$ (%)
0.3	-		-	-	-	-
0.6	0.3					
1.2	0.6					
2.5	1.2					
5	2.5					
10	5	83	300	290	3.3	2.7
15	10	17	500	472	5.6	1.0
20	15					
25	20					
40	25					
合計		100				3.7 ✓

岩石の安定性試験

① 試験前の試料の質量 (g)	観察	3片以上に砕けた粒の数			
② 試験後3片以上に砕けた粒の質量 (g)		破壊状況	崩壊	はげ落ち	その他
③ 損失質量分率 $(1 - \frac{②}{①}) \times 100$ (%)			割れ	ひび割れ	

注 (1) 全質量の5%に満たない群のものについては試験をしないが、その群の前後における損失質量分率の平均値をもってその群の値とする。前後の群における試験値のいずれかが欠けているときは欠けていない方の群の損失分率をとる。

備考 試験場所: DK試験センター  
 長野県千曲市雨宮2347-3



この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ 秋田大館工場



様式 : LD-024 Ver.1.1

JIS A 1121	ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験	25B26-628471
------------	------------------------	--------------

件名 .....  
 試験料名 S-13 (6号) ✓  
 産地 秋田県大館市粕田字萱仮戸83-1 試験者 小平 剛士  
 採取場所 秋田県大館市粕田字萱仮戸83-1 試験場所 DK試験センター  
 採取者 御依頼者 試験年月日 2026年3月17日 ✓  
 採取年月日 2026年3月2日 最大寸法 (mm) 13  
 粒度区分 C 回転速度 (回/分) 31  
 玉の数 8 回転数 500  
 鋼球質量 (g) 3308


試験室の状態	室温 (°C)	湿度 (%)	検定水の温度 (°C)	乾燥温度 (°C)
	23	13	-	110

記事

通るふるい (mm)	とどまるふるい (mm)	各群の質量分率 (%)	① 試験前の試料の質量 (g)
80	60		
60	50		
50	40		
40	25		
25	20		
20	15		
15	10	50	2500
10	5	50	2500
5	2.5		
合 計		100	5000
② 試験後1.7mmふるいにとどまった試料の質量		(g)	4332
③ すりへり損失質量 ①-②		(g)	668
④ すりへり減量 ③/①×100		(%)	13.4 ✓

備考

 試験場所: DK試験センター  
 長野県千曲市雨宮2347-3

 この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエ 秋田大館工場





# 骨材のふるい分け試験(細骨材)

JIS A 1102

試験・算定日	令和8年 3月 4日	水曜日	測定・算定者	渡部
試験試料の質量差	ふるい分け前全質量とふるい分け後全質量の差は、1%以上異なってはならない。			
試料	S1		S2	
	試験前質量(g)	試験後質量(g)	試験前質量(g)	試験後質量(g)
混合内容	541.3	540.9	545.2	544.9
	種類及び記号	産地	種類及び記号	産地
	S1	仙北市西木町	S2	能代市浅内
	砕砂	細砂		砕砂
	S1	S2	=	7
			ふるい分け方法	手動

ふるいの呼び寸法	S1				S2				混合累積質量分率 (%)
	各ふるいにとどまる質量と質量分率	通過累積質量分率	調整 (%)	累計 (%)	各ふるいにとどまる質量と質量分率	通過累積質量分率	調整 (%)	累計 (%)	
(mm)	(g)	(%)	(%)	(%)	(g)	(%)	(%)	(%)	(%)
9.5(10)	—	0.0	0	0	0.0	0	0	0	100
4.75(5)	228.2	0.0	0	0	0.0	0	0	0	100
2.36(2.5)	160.9	64.8	12	12	0.0	0	0	0	92
1.18(1.2)	113.8	165.2	31	43	2.0	0	0	0	70
0.6	81.1	132.4	24	67	30.2	6	6	6	51
0.3	57.4	90.2	17	84	299.8	55	55	61	23
0.15	40.6	62.3	12	96	195.8	36	36	97	4
0.075	28.7	24.2	4	100	16.8	3	3	100	0
受皿	—	1.8	0	100	0.3	0	0	100	0
計	—	540.9	100	—	544.9	100	100	—	—

mrは、その部分の試料を、規定した最大質量より小さくなるように分け、これを次々にふるい分け、総和測定する。	判定	判定	判定
S1 粗粒率	3.02 /	規格範囲 2.82 ~ 3.12	判定 (合)・否
S2 粗粒率	1.64 /	規格範囲 1.34 ~ 1.72	判定 (合)・否
混合 粗粒率	2.60 /	規格範囲 2.35 ~ 2.73	判定 (合)・否



この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ 秋田大館工場

連続するふるいに留まる量との差  
 規格: 45%以上  
 あってはならない (合)・否

品質管理責任者 品質管理係 測定者




JIS A 1102

骨材のふるい分け試験(粗骨材)

試験・算定日	令和8年 3月 6日	金曜日	測定・算定者	渡部
試験試料の質量差	ふるい分け前全質量とふるい分け後全質量の差は、1%以上異なってはならない。			
試料	試験前質量(g)	試験後質量(g)	誤差(%)	誤差(%)
	3218	3215	0.09	
混合内容	種類及び記号	産地	種類及び記号	産地
	砕石 G1	大館市粕田	大きさ	大きさ
ふるいの呼び寸法		ふるい分け方法		
混合内容		手動		

ふるいの呼び寸法 (mm)	各ふるいにとどまる質量と質量分率		各ふるいにとどまる質量と質量分率		通過累積質量分率		通過累積質量分率	
	(g)	(%)	(g)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
26.5(25)	0	0	0	0	100			
19(20)	0	0	0	0	100			
16(15)	0	0	0	0	100			
13.2(13)	85	3	3	3	97			
9.5(10)	186	6	6	9	91			
4.75(5)	228.2	81	80	89	11			
2.36(2.5)	160.9	349	11	100	0			
受皿	6	0	0	100	0			
計	3215	101	100	—	—			

mrは、その部分の試料を、規定した最大質量より小さくするように分け、これを次々にふるい分け、総和測定する。									
G1	粗粒率	5.98	規格範囲	5.77	判定	合・否			
	粗粒率	~	~	6.35	判定	合・否			
	粗粒率	~	~	~	判定	合・否			



ふるいの呼び寸法(mm)

.....粒度範囲

この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ秋田大館工場


品質管理責任者	品質管理係	測定者

粒形判定実積率試験					JIS A 5005	
試験日	令和8年 3月 17日			火曜日	測定者	渡部
試料	種類及び記号		大きさ	産地		
	砕砂	S1		仙北市西木町		
測定項目				測定値		
				1回目	2回目	
①	容器の容積	V	(l)	2.0186	2.0186	
②	試料と容器の質量		(kg)	3.7603	3.7620	
③	容器質量		(kg)	0.8049	0.8049	
④	容器中の試料の質量	$m_1$	$m_1 = ② - ③$	(kg)	2.9554	2.9571
⑤	単位容積質量	T	$T = ④ / ①$	(kg/l)	1.46	1.46
⑥	単位容積質量の平均値		(kg/l)	1.46		
⑦	単位容積質量の平均値との差		(kg/l)	0.00 ✓		
⑧	絶乾密度	$d_D$	(g/cm <sup>3</sup> )	2.60		
⑨	粒形判定実積率	G	$G = ⑥ / ⑧ \times 100$	(%)	56.2 ✓	
規格値			54以上	合・否		
精度	単位容積質量の平均値からの差は、0.01kg/l以下でなければならない。			判定	合/否	
<p>1) 砕石の試料は、砕石2005を用い、絶乾状態になるまでよく乾燥して、20～10mmの粒を24kg、10～5mmの粒を16kgにそれぞれふるい分け、これを合わせてよく混合したものとする。          砕砂の試料は、十分に水洗いを行ないながらふるい分け、呼び寸法2.5mmふるいを通過し、呼び寸法1.2mmのふるいに留まるものを採り、絶乾状態としたものとする。</p> <p>2) 単位容積質量は、JISA1104に規定する方法で求める。</p> <p>3) 絶乾密度は、JISA1109、JISA1110で求めた数値を用いる。</p>						
<p>この写しは原本と相違ありません。          (株)ホクエツ 秋田大館工場</p>						
品質管理責任者		品質管理係		測定者		
中嶋		渡部		渡部		

骨材の微粒分量試験					JIS A 1103			
試験日	令和8年 3月 4日			水曜日	測定者		渡部	
試料	種類及び記号			大きさ	産地			
	A: 砕砂		S1		仙北市西木町			
	B: 細砂		S2		能代市浅内			
測定項目					測定値			
					A: 砕砂 S1		B: 細砂 S2	
					1回目	2回目	1回目	2回目
①	洗う前の試料の乾燥質量		m <sub>1</sub>	(g)	545.2	552.4	548.2	549.6
②	洗った後の試料の乾燥質量		m <sub>2</sub>	(g)	532.6	541.3	544.2	545.2
③	骨材中の微粒分量			(%)	2.3	2.0	0.7	0.8
A = $\frac{\text{①}-\text{②}}{\text{①}} \times 100$								
④	微粒分量の平均値			(%)	2.2		0.8	
⑤	平均値からの差			(%)	0.2		0.1	
規格値	S1	2.8±2.0	S2	3.0以下	合・否		合・否	
精度	平均値からの差は細骨材の場合は0.3%以下、粗骨材の場合は0.2%以下でなければならない。ただし、測定値のいずれか一方でも10%以上の場合はこの限りではない。				判定	合・否	判定	合・否

※ ③、④は四捨五入によって小数点以下1けたに丸める。

この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ秋田大館工場

品質管理責任者	品質管理係	測定者
		

骨材の微粒分量試験					JIS A 1103			
試験日	令和8年 3月 5日 木曜日			測定者		渡部		
試料	種類及び記号			大きさ		産地		
	A: 碎石		G1	13mm		大館市粕田		
	B:							
測定項目					測定値			
					A: 碎石 G1		B:	
					1回目	2回目	1回目	2回目
①	洗う前の試料の乾燥質量	$m_1$	(g)	2092.2	2087.6			
②	洗った後の試料の乾燥質量	$m_2$	(g)	2051.6	2053.2			
③	骨材中の微粒分量			1.9	1.6			
	$A = \frac{\textcircled{1} - \textcircled{2}}{\textcircled{1}} \times 100$							
④	微粒分量の平均値			1.8				
⑤	平均値からの差			0.2				
規格値		1.2±1.0		合・否		合・否		
精度	平均値からの差は細骨材の場合は0.3%以下、粗骨材の場合は0.2%以下でなければならない。ただし、測定値のいずれか一方でも10%以上の場合はこの限りではない。			判定	合・否	判定	合・否	

※ ③、④は四捨五入によって小数点以下1けたに丸める。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

品質管理責任者	品質管理係	測定者
中島	渡部	渡部

## 細骨材の試験結果報告書






有限会社相原建材 御中

試験番号 26S15837-2/8頁  
 発行日 令和8年3月13日  
 〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18  
 秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター  
 TEL 018-824-5540, FAX 018-823-5333  
 承認署名者・所長 木村 敏彦



件名		
顧客名称	有限会社相原建材	
顧客住所	能代市浅内字上西山80	
試験品目	種類 ※	細砂
	産地 ※	能代市浅内地内
	採取場所 ※	能代市浅内地内
	採取者 ※	相原 貞真
	採取月日 ※	令和8年3月4日
	その他 ※	
	受入れ時の状態	持込み・土嚢袋1袋(約25kg)
	受領年月日	令和8年3月4日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。


試験項目及び試験方法	試験結果
有機不純物 JIS A 1105:2015	試験年月日：令和8年3月11日 試験実施場所：技術研修センター 計量室 標準色より淡い
塩化物量 JIS A 5308:2024 附属書JA JA.10p)	0.001 % ☆詳細は7頁のとおり
安定性 JIS A 1122:2014	0.9 % ☆詳細は8頁のとおり
備考	     <p>・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。</p>

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ秋田大館工場





110322JP

臨海砕石株式会社 御中

## 骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

試験番号 26C5953-1/1頁


発行日 令和 8 年 1 月 30 日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根15-18

秋田県生コンクリート工業組合技術研修センター

TEL 018-824-5540 FAX 018-823-8339

承認署名者・所長



件名		
顧客名称	臨海砕石株式会社	
顧客住所	大仙市大曲西根字西道地野502番地2	
試験	種類※	砕砂 ✓
	産地※	仙北市西木町小山田字鎌足地内 ✓
	採取場所※	産地に同じ
	採取者※	伊藤 和也
	採取月日※	令和 8 年 1 月 20 日
	製造業者※	臨海砕石株式会社
品目	その他※ (採取立会者)	(㈱ホクエツ秋田大曲工場)加藤 潮, (ホクエツ工業㈱秋田工場)金 啓一, (共和コンクリート工業㈱大曲工場)菅 道郎, (盛岡カイツ生コンクリート㈱大曲工場)加登野 貴之, (㈱ホクエツ秋田大館工場)中嶋 昌志, (㈱ホクエツ秋田能代工場)長谷川 牧也, (万六建設㈱)木村 悟,
	受入れ時の状態	持込み・土嚢袋 2 袋(約50 kg)
	受領年月日	令和 8 年 1 月 20 日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験年月日	令和 8 年 1 月 27 日 ~ 1 月 28 日 ✓				
試験実施場所	技術研修センター計量室				
試験方法	JIS A 1145:2022 「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により行った。				
試験項目	試験結果 (mmol/L)				判定
	1	2	3	平均値	
アルカリ濃度減少量 (Rc)	55	58	53	55 ✓	無害 ✓
溶解シリカ量 (Sc)	27	27	27	27 ✓	

判定は、JIS A 1145:2022 11 骨材のアルカリシリカ反応性の判定によった。

この判定には、試験における測定の不確かさを考慮していません。

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。この写しは原本と相違ありません。

注2) ※印の記載は、顧客の申告による。

(株)ホクエツ秋田大館工場

注3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認を以ては、

完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

以上



原本と相違ないことを証明します。

令和 8 年 / 1 月 30 日

秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合

技術研修センター





110322JP

有限会社相原建材 御中

## 骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

試験番号 26C5967-1/1頁

発行日 令和8年2月27日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合技術研修センター

TEL 018-824-5540

承認署名者・所長



件名		
顧客名称	有限会社相原建材	
顧客住所	能代市浅内字上西山80	
試験	種類※	細砂
	産地※	能代市浅内地内
	採取場所※	産地に同じ
	採取者※	相原 貞真
	採取月日※	令和8年2月17日
	製造業者※	有限会社相原建材
品目	その他※ (採取立会者)	堀江建材株式会社 生コン部 阿部 裕一 中友商事株式会社 木藤 孝弘 株式会社ホクエツ秋田 大館工場 中嶋 株式会社ホクエツ秋田 能代工場 長谷川 佐藤建設株式会社 菅原 ティージー生コン株式会社 高橋 壮史
	受入れ時の状態	持込み・土嚢袋1袋(約25 kg)
目	受領年月日	令和8年2月17日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験年月日	令和8年2月25日～2月26日				
試験実施場所	技術研修センター計量室				
試験方法	JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により行った。				
試験項目	試験結果 (mmol/L)				判定
	1	2	3	平均値	
アルカリ濃度減少量 (Rc)	123	128	120	124	無害
溶解シリカ量 (Sc)	103	101	103	102	
判定は、JIS A 1145:2022 11 骨材のアルカリシリカ反応性の判定によった。 この判定には、試験における測定の不確かさを考慮していません。					

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてののみ有効です。この写しは原本と相違ありません。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、  
完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

4) 上記試料は、顧客により縮分されて約25 kgとされたものである。




以上  
原本と相違ないことを証明する  
令和8年2月27日  
秋田市寺内蛭根1-15-18  
秋田県生コンクリート工業組合  
技術研修センター

R 8 . 3

調定番号 25-1065  
令和 8 年 3 月 1 9 日

秋田県大館市花岡町字大森山下 6 7 番地  
白川建設株式会社 様

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄 4 番地の 11  
一般財団法人秋田県建設・工業技術センター  
工業材料試験センター  
理事長 川 辺 達



### 試 験 報 告 書

調定番号 25-1065 でご依頼のありました試験の結果を次のとおり報告します。  
なお、1. 試料の名称、2. 産地又は製造者名、4. 工事名等は、依頼者の資料によります。

- 1. 試 料 名 称 : 砕石 2005 ✓  
搬 入 日 : 令和 8 年 3 月 6 日  
サンプリング : 依頼者が持ち込んだ状態のままです試験実施
- 2. 産 地 又 は 製 造 者 名 : 大館市粕田産 ✓
- 3. 試 験 依 頼 日 : 令和 8 年 3 月 6 日
- 4. 工 事 名 等 : -
- 5. 試 験 項 目 : 骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法) ✓



- 6. 試 験 場 所 : 一般財団法人 秋田県建設・工業技術センター 工業材料試験センター
- 7. 試 験 結 果 : 別紙のとおり
- 8. 報告書発行責任者 : 品質管理者 佐藤 愁子 (佐藤 愁子印)

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場




#### 備考

本報告書の試験結果は、依頼された試料についてのみ有効です。  
以下余白

調定番号 25-1065	<b>骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)</b>	2 / 2
依頼者	白川建設株式会社	
試料名	碎石 2005	
試験日	令和8年3月17日	室温 20 °C
試験者	佐藤 愁子	
試験方法	JIS A 1145	

試験項目	試験結果 (mmol/L)				判定
	1	2	3	平均値	
アルカリ濃度減少量 (Rc)	217	217	215	216	無害
溶解シリカ量 (Sc)	9	9	8	9	


判定は、「b) 溶解シリカ量(Sc)が10mmol/L未満でアルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L未満の場合、その骨材を“無害”と判定する。」による。



備考  
なし



この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



分 析 報 告 書

株式会社ホクエツ秋田 大館工場 殿

計量証明事業登録 第49号(温度)・第50号(音圧レベル)  
第57号(振動加速度レベル)  
第76号(ダイオキシン類)  
作業環境測定機関登録 第02-2号  
水質検査機関登録 第2-17号  
建築物飲料水水質検査登録 三八県高槻橋30水第7号  
空気環境測定登録 三八県高槻橋 3空第5号

(株)産業公害医学研究所 八戸分室

〒039-1161 青森県八戸市河原木字浜名谷地76  
TEL 0178-28-9424 FAX 0178-28-8654御依頼による試料の分析結果(含有量試験)  
を以下の通り報告致します。

試料名称	フライアッシュ入りコンクリート (No. 21 FA)
採取日	2023年 5月31日
試験期間	2023年 6月 5日 ~ 2023年 6月27日
採取場所	株式会社ホクエツ秋田 大館工場

分析の対象	分析結果	基準値	分析の方法
カドミウム (Cd) mg/kg	1 未満	150 以下	JIS K 0058-2
鉛 (Pb) mg/kg	13	150 以下	
六価クロム (Cr <sup>6+</sup> ) mg/kg	2	250 以下	
砒素 (As) mg/kg	4	150 以下	
総水銀 (T-Hg) mg/kg	0.1 未満	15 以下	
セレン (Se) mg/kg	1 未満	150 以下	
ふっ素 (F) mg/kg	100	4000 以下	
ほう素 (B) mg/kg	40 未満	4000 以下	
	以下余白		

備考

※ フライアッシュ混合率 15%

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

分 析 報 告 書

株式会社ホクエツ秋田 大館工場 殿

計量証明事業登録 第49号(濃度)・第50号(音圧レベル)  
第57号(振動加速度レベル)  
第76号(ダイオキシン類)  
作業環境測定機関登録 第02-2号  
水質検査機関登録 第217号  
建築物飲料水水質検査登録 八幡高橋30水第7号  
空気環境測定事業登録 八幡高橋 3空第5号

(株)産業公害・医学研究所 八戸分室

〒039-1161 青森県八戸市河原木字浜名谷地76  
TEL 0178-28-9424 FAX 0178-28-8654御依頼による試料の分析結果(溶出試験)  
を以下の通り報告致します。

試料名称	フライアッシュ入りコンクリート (No.21 FA)
採取日	2023年 5月31日
試験期間	2023年 6月 5日 ~ 2023年 6月27日
採取場所	株式会社ホクエツ秋田 大館工場

分析の対象	分析結果	基準値	分析の方法
カドミウム (Cd)	mg/L 0.001 未満	0.01 以下	JIS K 0058-1
鉛 (Pb)	mg/L 0.005 未満	0.01 以下	
六価クロム (Cr <sup>6+</sup> )	mg/L 0.02	0.05 以下	
砒素 (As)	mg/L 0.005 未満	0.01 以下	
総水銀 (T-Hg)	mg/L 0.0005 未満	0.0005 以下	
セレン (Se)	mg/L 0.002 未満	0.01 以下	
ふっ素 (F)	mg/L 0.08 未満	0.8 以下	
ほう素 (B)	mg/L 0.1 未満	1 以下	
	以下余白		

備考

※ フライアッシュ混合率 15%

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

## 水 質 試 験 結 果 報 告 書

株式会社ホクエツ秋田 大館工場 御中

試験番号 26水5049 -1 / 3頁

発行日 令和8年2月27日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-3006

承認署名者・所長 木村 敏



件名		
顧客	株式会社ホクエツ秋田 大館工場	
顧客住所	大館市二井田字前田野37-1	
試験品目	種類 ※	上水道水以外の水 (工業用水) ✓
	採取場所 ※	株式会社ホクエツ秋田 大館工場内
	採取者 ※	渡部 銀慈
	採取月日 ※	令和8年1月27日
	受入時の状態	宅配便・ポリ容器4L
	受領年月日	令和8年1月28日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験方法	JIS A 5308 : 2024 附属書JC ✓	
試験項目	試 験 結 果	
懸濁物質の量	試験年月日	令和8年1月29日
	試験実施場所	技術研修センター 計量室 0.0 g/L ✓
溶解性蒸発残留物の量	試験年月日	令和8年1月29日
	試験実施場所	技術研修センター 計量室 0.3 g/L ✓
塩化物イオン (Cl <sup>-</sup> ) 量	11.31 mg/L ✓ ☆詳細は2頁のとおり	
セメントの凝結時間の差	始発時間の差	5分 ✓
	終結時間の差	5分 ✓
	☆詳細は3頁のとおり	
モルタルの圧縮強さの比	材齢 7日	99% ✓
	材齢 28日	100% ✓
	☆詳細は3頁のとおり	
備考	基準水は精製水を使用した。 ・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。	

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試験品目についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。


3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部分だけを複製しないで下さい。

受付  
08.3.02  
大館工場



この写しは原本と相違ありません。

(株)ホクエツ秋田大館工場




26水5049 - 2 / 3頁

塩化物イオン (Cl <sup>-</sup> ) 量の試験表		
試験方法	塩化物イオン(Cl <sup>-</sup> )量の試験(JIS A 5308:2024 附属書JC) (フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の 試験方法(電位差滴定法)(JIS A 1144:2010))	
試験年月日	令和8年1月29日	
試験実施場所	技術研修センター 計量室	
試料	No.	水-5049
	工場名	株式会社ホクエツ秋田 大館工場
	種類	上水道水以外の水(工業用水)
測定番号	1	2
試料の量: V (mL)	100	100
試験滴定量: a (0.0282 mol/L-AgNO <sub>3</sub> ) (mL)	1.1288	1.1291
0.0282 mol/L-AgNO <sub>3</sub> のファクター: f	1.002	1.002
塩化物イオン (Cl <sup>-</sup> ) 量: C (mg/L)	11.311	11.314
平均値 (mg/L)	11.31	
備考	機種名: 電位差自動滴定装置AT-710 (京都電子工業株式会社)	


秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



26水5049-3/3頁

セメントの凝結時間の差の試験及びモルタルの圧縮強さの比の試験表			
試 料	No.	基 準 水	水-5049
	工 場 名	—————	株式会社ホクエツ秋田 大館工場
	種 類	精 製 水	上水道水以外の水(工業用水)
試 験 方 法		セメントの凝結時間の差の試験 (JIS A 5308 : 2024 附属書JC)	
試 験 実 施 場 所		技術研修センター 恒温室	
試 験 年 月 日		令和 8 年 1 月 3 0 日	
試 験 値	始発時間	1 3 5 分	1 4 0 分
	終結時間	1 9 5 分	2 0 0 分
	始発時間の差	—————	5 分
	終結時間の差	—————	5 分
試 験 方 法		モルタルの圧縮強さの比の試験 (B法) (JIS A 5308 : 2024 附属書JC)	
試 験 実 施 場 所		技術研修センター 恒温室・試験室	
供 試 体 製 作 月 日		令和 8 年 1 月 2 9 日	
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ 試 験 日		令和 8 年 2 月 5 日	
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ (N/mm <sup>2</sup> )		41.6	41.2
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ の 比		—————	99 %
材 齢 2 8 日 圧 縮 強 さ 試 験 日		令和 8 年 2 月 2 6 日	
材 齢 2 8 日 圧 縮 強 さ (N/mm <sup>2</sup> )		57.6	57.4
材 齢 2 8 日 圧 縮 強 さ の 比		—————	100 %
備考			

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター  
以上この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

# フライアッシュ試験成績表

(フライアッシュⅡ種)

2026年3月度  
能代産

東北発電工業株式会社  
火力部




品 質		JIS A 6201による 規定値	試験値
二酸化けい素含有量	%	45.0以上	60.8 ✓
湿分	%	1.0以下	0.0 ✓
強熱減量	%	5.0以下	2.4 ✓
密度	g/cm <sup>3</sup>	1.95以上	2.25 ✓
粉末度	網ふるい方法 (45μmふるい残分) %	40以下	9 ✓
	ブレン方法 (比表面積) cm <sup>2</sup> /g	2,500以上	4,130 ✓
フロー値比	%	95以上	109 ✓
活性度指数	材齢 7日	-	76
	材齢28日	80以上	85 ✓
	材齢91日	90以上	97 ✓
ポゾラン活性評価指数	%	60以上	---
メチレンブルー吸着量	mg/g	-	0.47 ✓

## 備考

試験方法は、最新のJIS A 6201による。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



連絡先 社名・担当部門  
所在地  
電話番号

東北発電工業株式会社 火力部 環境技術室  
宮城県仙台市青葉区大町二丁目15番29号  
022-261-5431(代表)  
022-214-8542(直通)  
022-264-4138(FAX)



ただし、材齢28日の活性度指数は2026年2月度試料、材齢91日の活性度指数は2025年12月度試料の試験結果とする。

018-5751

秋田県大館市  
二井田字前田野37-1  
(株)ホクエツ秋田



大館工場

御中

種類 高性能減水剤 I種

商品 マイテイ21LV-S-2

花王株

機能材料事業部

東京: 〒131-8501 東京都葛飾区花王3-3

TEL. 03-5633-7100

大阪: 〒550-0012 大阪府西区立花堀1-1

TEL. 06-6533-7433

053342 - 576837

1. コンクリートの試験結果

項目		JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値	
フレッシュ コンクリート	減水率 %	12 以上	14	14 ✓	
	ブリーディング量の比 %	-	-	-	
	ブリーディング量の差 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>	-	-	-	
	凝結時間の差 分	始発	+90 以下	+35	+45 ✓
		終結	+90 以下	+40	+30 ✓
	経時変化量	スランプ cm	-	-	-
空気量 %		-	-	-	
硬化 コンクリート	圧縮強度比 %	材齢 1日	-	-	
		材齢 2日 (5℃)	-	-	
		材齢 7日	115 以上	149	149 ✓
		材齢 28日	110 以上	138	138 ✓
	長さ変化比 %	110 以下	92 ✓	-	
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		-	-	-	

注記 1. 1m<sup>3</sup>当たりの化学混和剤の使用量

形式評価試験 1.89 kg/m<sup>3</sup>, 性能確認試験 1.89 kg/m<sup>3</sup>

注記 2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年12月の試験結果である。ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年6月の試験結果である。

注記 3. この表に表示している形式評価試験は、2025年6月に花王株式会社で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl<sup>-</sup>)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m <sup>3</sup> 当たりの化学混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン(Cl <sup>-</sup> )量	0.02 kg/m <sup>3</sup> 以下	0.00 kg/m <sup>3</sup>	0.00 %	1.89 kg/m <sup>3</sup>	0.00 kg/m <sup>3</sup> ✓
全アルカリ量	0.30 kg/m <sup>3</sup> 以下	0.02 kg/m <sup>3</sup>	1.0 %	1.89 kg/m <sup>3</sup>	0.02 kg/m <sup>3</sup> ✓

注記 1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年12月の試験結果である。

注記 2. この表に表示している形式評価試験は、2025年6月に花王株式会社で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm <sup>3</sup> 20℃)	1.048 ~ 1.088 g/cm <sup>3</sup>	1.063 g/cm <sup>3</sup> ✓

注記. この表に表示している試験値は、2025年12月の試験結果である。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

018-5751

秋田県大館市

二井田字前田野37-1

(株)ホクエツ秋田

大館工場

御中

種類 AE剤 I種

商品 マイテイAE-03



花王株式会社  
機能材料事業部

東京：〒131-8501 東京都葛飾区文花1-4-1

TEL. 03-5630-7111

大阪：〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-1

TEL. 06-6533-7433

053342 - 142943

1. コンクリートの試験結果

項目		JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値	
フレッシュ コンクリート	減水率 %	6 以上	7	7 ✓	
	ブリーディング量の比 %	-	-	-	
	ブリーディング量の差 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>	-	-	-	
	凝結時間の差 分	始発	-60～+60	+15	+20 ✓
		終結	-60～+60	+15	+15 ✓
	経時変化量	スランプ cm	-	-	-
空気量 %		-	-	-	
硬化 コンクリート	圧縮強度比 %	材齢 1日	-	-	
		材齢 2日 (5℃)	-	-	
		材齢 7日	95 以上	107	104 ✓
		材齢 28日	90 以上	103	102 ✓
	長さ変化比 %	120 以下	99 ✓	-	
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		60 以上	86 ✓	-	

注記 1. 1m<sup>3</sup>当たりの化学混和剤の使用量

形式評価試験 0.06 kg/m<sup>3</sup>, 性能確認試験 0.06 kg/m<sup>3</sup>

注記 2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年12月の試験結果である。ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年6月の試験結果である。

注記 3. この表に表示している形式評価試験は、2020年8月に花王株式会社で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl-)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m <sup>3</sup> 当たりの化学混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン(Cl-)量	0.02 kg/m <sup>3</sup> 以下	0.00 kg/m <sup>3</sup>	0.00 %	0.06 kg/m <sup>3</sup>	0.00 kg/m <sup>3</sup> ✓
全アルカリ量	0.30 kg/m <sup>3</sup> 以下	0.00 kg/m <sup>3</sup>	0.7 %	0.06 kg/m <sup>3</sup>	0.00 kg/m <sup>3</sup> ✓

注記 1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年12月の試験結果である。


注記 2. この表に表示している形式評価試験は、2020年8月に花王株式会社で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm <sup>3</sup> 20℃)	1.010 ~ 1.050 g/cm <sup>3</sup>	1.014 ✓ g/cm <sup>3</sup>

注記 この表に表示している試験値は、2025年12月の試験結果である。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



## 普通鉄線 (SWM-B) 検査証明書

証明書番号 202603-002

2026年3月2日発行

JIS G 3532

納入先 (株)ホクエツ秋田 大館工場 御中

青森昭和産業株

〒036-1325 青森県弘前市大字一町

TEL (0172) 82-4611 (代)

FAX



線径 (mm)	測定値 (mm)	最大引張荷重 (N)	引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )		外観	判定
2.60	2.59 ✓	4410	837 ✓		G	GOOD
2.60	2.58 ✓	4265	816 ✓		G	GOOD
3.20	3.18 ✓	5735	722 ✓		G	GOOD
3.20	3.17 ✓	5645	715 ✓		G	GOOD
4.00	3.98 ✓	8085	650 ✓		G	GOOD
4.00	3.97 ✓	7740	625 ✓		G	GOOD
5.00	4.98 ✓	12385	636 ✓		G	GOOD
5.00	4.97 ✓	12100	624 ✓		G	GOOD
6.00	5.98 ✓	17390	619 ✓		G	GOOD
6.00	5.97 ✓	16740	598 ✓		G	GOOD


古山



JIS G 3532 普通鉄線 (SWM-B)

線径 (mm)	許容差 (mm)	引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )
2.30	±0.04	590~1270
2.60・2.90	±0.04	540~1130
3.00・3.20	±0.04	540~1130
3.50・4.00	±0.05	440~1030
4.50	±0.05	440~1030
5.00・5.50・6.00	±0.05	390~930
7.00	±0.06	390~930

上記注作品は、検査の結果指定の規格に合格している事を証明致します。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田 大館工場

検査証明書

発行日 2025年11月25日  
Page: 1/1


証明書番号 : 359-902365  
 契約 No. : 10-006-20048  
 出荷依頼書No. : 09646  
 出荷案内書No. : 061410  
 品名 : パーインコイル  
 規格 : JIS G3112 SD295  
 (株)メタルワン鉄鋼製品販売 東北支店  
 青森昭和産業(株)

認証番号QA0307023

**北越メタル株式会社**  
 〒940-0028 新潟県長岡市藤生1丁目3番 号  
 〒955-0852 新潟県三条市南河田3丁目1番2番 号

項目	溶鋼番号	数量	質量 (kg)	化学成分 (%)											引張試験			備考					
				C	Si	Mn	P	S	Cr	Sn	Ni	Mo	V	B	Cu	Mn/6	Ceq		Pcm	試験片番号	降伏点 N/mm <sup>2</sup>	引張強度 N/mm <sup>2</sup>	(1)伸び %
規格値	上限			27	55	150	50	50										2	295	600			
	下限																		440		16		
寸法	558	4	2,146	17	13	47	30	20										2	362	524	33	69	6000
	558	10	5,365	17	12	48	27	20										2	357	521	32	69	6000
558	26	13,949	17	12	50	26	27											2	350	512	30	68	6000
* サイズ	計 *	40	21,460																				
* 総合計	*	40	21,460																				

青森昭和産業株式会社  
 〒940-0028 新潟県長岡市藤生1丁目3番 号  
 〒955-0852 新潟県三条市南河田3丁目1番2番 号  
 TEL (0172) 877-1111  
 FAX (0172) 877-1113



この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエック 秋田大館工場

注(1) JIS G 3112の異形規格で寸法が呼び名D32を越えるものについては、呼び名3を挿すことに14A号試験片の伸びの規格値からそれぞれ2を減じる。ただし、減じる限度は4とする。  
 上記ご注文品は検査の結果指定の規格に合格したことを証明します。

品質管理責任者  
 西原 浩  
 検査部  
 印 影 印

この書面は、日本製鉄株式会社が発行するミルシート正本ではありません。電磁的記録により作成された正本を原上、書面化したものです。

# 鋼材検査証明書

注文者店部課コード 5821 -0189333  
 注文者照合番号 NITTETU BUSSAN  
 注文番号 5-210-E2-1-X-B452-01  
 契約品名 BAR IN COIL  
 規格 JIS G 3112 SD295 RN  
 需要家 AOMORI SHOWA SANGYO  
 需要家管理番号

証明番号 2512C0328  
 発行年月日 2025年12月24日  
 頁 1E

寸法 MM	員数	質量 KG	製鋼番号	管理番号	引張試験 (G. L = DX8)		BT	化学成分							
					降伏点耐力 (N/MM <sup>2</sup> )	引張強さ (N/MM <sup>2</sup> )		伸び (%)	絞り (%)	C X100	Si X100	Mn X100	P X1000 X1000	S X1000 X1000	分
D6	1	998	M68520		339	533	27	GOOD	21	20	72	15	14		
	17	17012	M68676		336	534	26	GOOD	21	20	74	15	15		
TOTAL	18	18010													

受付  
 2025.09  
 大館工場  
 検査  
 合格

青森昭和産業株式会社  
 青森県弘前市大字一丁目15番2号  
 TEL (0172) 822-1111  
 FAX (0172) 822-1113

備考: MELTED, POURED AND PROCESSED IN JAPAN  
 注釈:  
 G.L.: 標点距離、BT: 曲げ試験、AGS: オーステナイト結晶粒度、DEC: 脱炭層深さ試験、P: 製品分析  
 NMI: 清浄度

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。  
 この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエ 秋田大館工場  
 品質保証部 北日本品質保証室長 平林 圭  


<注意> 本証明書の改変や不正使用は、固く禁じられております。本証明書の真偽については、次の当社窓口までお問い合わせ下さい (E-mail, bar-wire-rod@jp.nipponsteel.com)。

発行日付: 2025/12/11

ミシロ番号	出荷番号	商社No.
00175721	00158102	GKW251209-002
		出荷日付
		2025/12/10

# 鋼材検査証明書

規格 JIS G 3112

得意先: 合鐵産業株式会社 御

特約店: 青森昭和産業株式会社  
 需要家: 青森昭和産業株式会社 岩木工場  
 工事名: 倉入れ

## 共英製鋼株式会社

関東事業所 品質管理課 俊治  
 品質管理責任者 渡邊 俊治  
 〒300-4111  
 茨城県土浦市大畑580番地

TEL: 029(862)5531  
 FAX: 029(862)5115



殿

納入先: 青森昭和産業株式会社 岩木工場

下記納入品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します。

品名	製造番号	員数	質量(kg)	引張試験			化学成分 (%)												
				降伏点又は0.2%耐力(N/mm <sup>2</sup> )	引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	降伏比 (%)	伸び率 (%)	曲げ試験	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Qtemp	
				295以上	440-600	-	16以上	180° 1.5D	27以下	55以下	150以下	50以下	50以下	60以下	100以下	100以下	100以下	100以下	100以下
SD295 D10 6,000m	42755	2,400	3,064	359	481	75	29	GOOD	15	12	69	33	8	20	10	4	31		
SD295 D10 6,000m	42756	1,200	4,032	372	487	76	27	GOOD	15	15	76	33	8	22	11				
小計		3,600	12,096																
合計		3600	12,096																

青森昭和産業株式会社  
 〒017-8621 岩手県大畑580番地  
 TEL: (0172) 8625531  
 FAX: (0172) 8625115

この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエ 秋田 大館工場

# 鋼材検査証明書

規格 JIS G 3112

発行日付 2025/12/11	出荷番号 00158103	社名 No. GKW251209-002
シート番号 00175722	出荷日付 2025/12/10	

## 共英製鋼株式会社

関東事業所 品質管理課  
 品質管理責任者 渡邊 俊浩  
 〒300-1111  
 茨城県土浦市大畑 5 8 0 番地  
 TEL: 029 (862) 5531  
 FAX: 029 (862) 5115

TOUGH-CON




得意先: 合鐵産業株式会社 御中  
 特約店: 青森昭和産業㈱ 岩木工場 殿  
 需要家: 倉入れ

納入先: 青森昭和産業㈱ 岩木工場 殿

下記納入品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します。

品名	製造番号	員数	質量 (kg)	引張試験			曲げ試験			化 学 成 分 (%)									
				降伏点又は0.2%耐力 (N/mm <sup>2</sup> )	引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )	降伏比 (%)	伸び率 (%)	曲げ角度	C × 100	Si × 100	S × 1000	P × 10000	Mn × 100	Ni × 100	Mo × 1000	V × 1000	Cu × 100		
SD295/D10 6.000m	42755	3,600	12,096	359	481	75	29	GOOD	15	12	68	36	33	8	20	10	4	31	
	小計	3,600	12,096																
合計		3600	12,096																



この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ秋田大館工場

# 製品検査証明書

# ONICON



株式会社 伊藤製鐵所

本社 東京都千代田区神田小川町一丁目3番地  
 TEL. 03(5829)4880  
 筑波工場 茨城県つくば市片田486番地  
 TEL. 029(837)2111  
 \*石巻工場 宮城県石巻市重吉町2番地  
 TEL. 0226(96)1111

契約番号 25ZA5001-4

商社 日鉄物産船東北支店

特約店 (株) 吉田産業 青森支店

需要家 青森昭和産業 (株)

工事項

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

規格 JIS G 3112

種類 SD295


100793-4

証明番号 51260343

総質量 13,373 kg

発行日 25.12.15

溶鋼番号	納入明細			機械的性質				化学成分								
	呼び名	長さ	本数	質量	小計	試験片(号)	降伏点 N/mm <sup>2</sup>	引張強さ N/mm <sup>2</sup>	伸び %	降伏比 %	曲折試験 角度180度 内側半径	C %	Si %	Mn %	P %	S %
7239	D13	6.000	960	5,731	kg	2	350	495	28		GOOD	20	18	66	26	27
7240	D13	6.000	1,280	7,642	kg	2	354	500	29		GOOD	19	17	64	27	30



青森昭和産業株式会社  
 青森県弘前市大字一丁目4番地  
 TEL (0172) 825520  
 FAX (0172) 825533

この写しは原本と相違ありません。  
 (株) ホクエック 秋田大館工場

上記注文品はご指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。



5.コンクリート試験管理表

- ①圧縮強度管理図
- ②スランプ管理図
- ③空気量管理図
- ④生コン中の塩化物量測定記録

x - R<sub>s</sub>管理図

令和 8年 3月1日 ~ 令和 8年 3月31日

配合No. 21FA

大館 工場


工場長	品質管理責任者	品質管理係

採取月日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
n	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	31														
強度 x <sub>1</sub>	36.2	36.3	33.2	36.4	37.6	34.6	37.1	35.0	36.7	41.1	36.9	37.1															
x <sub>2</sub>	35.1	36.2	34.9	36.2	38.5	37.9	32.5	37.1	35.0	36.9	41.1	36.5	37.1														
(N/mm <sup>2</sup> ) x <sub>3</sub>	37.1	38.3	32.7	36.5	36.8	39.1	33.4	37.1	35.0	34.8	39.3	35.7	37.1														
x̄	36.13	36.93	33.60	36.37	37.23	38.20	33.50	37.10	35.00	36.13	40.50	36.37	37.10														
X̄ <sub>ave</sub>	36.62	36.19	35.55	35.63	35.73	37.27	36.31	36.27	35.20	36.08	37.21	37.67	37.99														
R <sub>s</sub>	0.6	0.8	3.3	2.8	0.9	1.0	4.7	3.6	2.1	1.1	4.4	4.1	0.7														
合否判定	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														

$Cv = \sigma / \bar{x} \times 100$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left[ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right]}$$

ヒストグラム n= 13 h= 1.8





$\frac{\bar{x} - fck}{\sqrt{3}\sigma} = 2.04$      $\frac{\bar{x} - 0.9 fck}{3\sigma} = 1.72$

前回最後 x = 35.50

前回最後から2番目 x = 38.23

$\bar{x} = 36.59$      $UCL = 42.09$      $LCL = 31.09$

$R_s = 2.07$      $UCL = 6.75$      $LCL = -$



x管理図    UCL =  $\bar{x} + 2.66R_s = 42.64$      $UCL = 3.267R_s = 7.57$

LCL =  $\bar{x} - 2.66R_s = 30.31$     LCL = 考えない

Rs管理図    合否判定基準

記事    前回平均


この写しは原本と相違ありません

(株)ホクエツ秋田大館工場

空気量管理図

8 年 3 月 大館工場

工場長	品質管理担当者	品質管理係
-----	---------	-------



記 事


目標値 (%) = 5.0

目標範囲 (%) = ±1.0

検査数 n = 13

平均値 AVGX = 4.99

標準偏差 = 0.39



記 事


目標値 (cm) =

目標範囲 (cm) =

検査数 n =

平均値 AVGX =

標準偏差 =



記 事

目標値 (cm) =

目標範囲 (cm) =

検査数 n =

平均値 AVGX =

標準偏差 =

この写しは原本と相違ありません  
 (株)ホタエツキ 秋田大館工場





## 6. 試験機公正証明書

- ① 圧縮強度試験機
- ② 外圧強度試験機
- ③ トレーサビリティ体系

圧縮試験機 耐圧盤検査成績書

No 25 149

依頼者 株式会社ホクエツ秋田 大館工場 殿


〒014-0041秋田県大仙市大曲丸子町8-

株式会社 増井 商会

Tel 0187-62-3415 Fax 0187-62-096



最大容量 1000kN 製造番号 1940

適用規格	JIS B 7721	検査年月日	2025年11月17日	測定者	
		検査場所	株式会社ホクエツ秋田 大館工場		

	名称	測定能力	製造者	製造番号	校正周期	有効期限
検査機器	平面度検査器 ダイヤルゲージ	0.001~1mm	株ミツトヨ	FAP204	3年	2026年12月31日
	硬さ試験機(シヨア式D型)	0~95HS	株仲井精機	20691	5年	2029年9月30日
	デジタル角度計	0.01~90.0°	株ミツトヨ	000631	3年	2027年1月31日

検査項目	平面度(mm)	硬さ(HRC)	*(HS)	球面座回転角(°)	
(許容値)	0.010 以内	55 以上	(73.2)	3 以上	
【上側】	測定値	0.007	60	81.5	
	部分判定	合	合	合	
				総合判定	合
【下側】	測定値	0.005	60	81.2	
	部分判定	合	合	合	
				総合判定	合


\*硬さは5ポイント測定した平均値です。



備考; \*JIS B 7721 附属書Bによる。


\*硬さは、シヨアD型(HS)で測定し、ロックウェルCスケール(HRC)に換算して記載している。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



試験機耐圧盤検査のトレーサビリティ体系

200302



検査に使用した測定器具は上記体系図のとおり国家標準にトレーサブルである。

株式会社 増井 商



代表 増井 龍



計量士 No13345 増井 耕太

2025 年 11 月 17 日

この写しは原本と相違ありません。  
 (株)ホクエツ秋田大館工場



総数 5 頁のうち 1 頁  
校正証明書番号 M-25233

## 校 正 証 明 書

顧 客 名 型 能 製 造 試 験 機 製 造 者 検 証 報 告 書 番 号	名 所 称 式 力 号 号 月 名 号	株式会社ホクエツ秋田 大館工場 秋田県大館市二井田字前田野37-1 油圧式一軸試験機 曲げ 圧縮:300 kN 1940 B 09-C-232 1990年10月 株式会社 杉本試験機製作所 m-25233
力 指 示 計	計 類 別 数	アナログ (目盛板と指針) 計測ラム・シリンダー 無し 3R : 300, 150, 60 kN
セ ン サ ー 種 類	計 測 ラ ム ・ シ リ ン ダ ー	
セ ン サ ー 識 別	無 し	
総 レ ン ジ	3R : 300, 150, 60 kN	
校 正 レ ン ジ	圧 縮 : 300, 150, 60 kN	
校 正 方 法	JIS B 7721:2018(ISO 7500-1:2015)による	
実 施 条 件	2頁のとおり	
トランスファスタンダード	3頁のとおり	
校 正 結 果	4~5頁のとおり	
受 付 年 月 日	2025年11月7日	
校 正 年 月 日	2025年11月17日	
校 正 実 施 場 所	秋田県大館市二井田字前田野37-1	

校正結果は以上のとおりであることを証明する

2025年11月19日

秋田県大館市大曲丸子町8-1

株式会社 増井商

代表 増井龍

計量士登録番号第13345号

増井 耕太

この証明書は、日本産業規格に基づくものであり使用した校正機器は国家標準にトレーサブルな標準値が付与されております。

発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。


この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

総数 5 頁のうち 2 頁  
校正証明書番号 M-25233

## 校正の実施条件

- 1) 一軸試験機の校正は、3頁に記載した圧縮用力計をトランスファスタンダードとして用い、一軸試験機の力伝達系を含む力測定系全体に圧縮力を作用させて実施した。
- 2) 予備負荷の回数は 3回である。
- 3) 校正を行う最小レンジでは、ピストンの位置を 20 % 40 % 60 % に変更して実施した。
- 4) 予備負荷及び／又は各負荷サイクルの間の待機時間は、1分である。
- 5) 力計の指示値の測定は、負荷が校正力に達すると同時に行った。
- 6) 力計の位置変更をせず実施した。
- 7) 附属品の評価は、最小レンジにおいて実施した。
- 8) 一軸試験機及び／又は校正に必要な機器等は、校正を始める1時間前からすべての校正が終了するまで連続した通電が行われた。
- 9) 校正実施場所の温度は 18.4 °C～18.6 °C、湿度は 55.0 %±1.0 %、気圧は 1003 hPaであった。  
なお、各測定シリーズを校正中の温度変動は2 °C以内であった。
- 10) 一般検査において異常は認められなかった。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



総数 5 頁のうち 3 頁  
校正証明書番号 M-25233

## 校正に使用したトランスファスタンダード

管 理 番 号	LC-06B
名称 及び 器物番号	ロードセル:No. AHG100003
校正 証 明 書 番 号	53-2473221-002
型式 及び 定格容量	CLJ-300KNB: (300 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 137062001
不確かさ及び 等級	20 kN～ 300 kN 相対拡張不確かさ( $k=2$ ) 0.066 % 1 級 60 kN～ 300 kN 相対拡張不確かさ( $k=2$ ) 0.049 % 0.5 級
校 正 温 度	22.9 °C
校 正 年 月 日	2024年11月14日
内挿校正式の有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

管 理 番 号	LC-05B
名称 及び 器物番号	ロードセル:No. AHE110002
校正 証 明 書 番 号	53-2580770
型式 及び 定格容量	CLJ-100KNB: (100 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 137062001
不確かさ及び 等級	4 kN～ 100 kN 相対拡張不確かさ( $k=2$ ) 0.043 % 1 級
校 正 温 度	22.9 °C
校 正 年 月 日	2025年9月8日
内挿校正式の有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当する。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



総数 5 頁のうち 4 頁  
校正証明書番号 M-25233

## 校正結果

レンジ容量 : 300 kN 等級 0.5

力 (kN)	相対 指示 誤差 $q$ (%)	相対 拡張 不確かさ $U_{cal\_utm}$ (%)	相対 繰返し 誤差 $b$ (%)	相対 ゼロ 誤差 $f_0$ (%)	相対 分解能 $a$ (%)	相対 往復 誤差 $v$ (%)	トランスファ スタンダード 管理番号
60.0	0.03	0.29	0.02	0.00	0.17	0.25	LC-06B
120.0	0.04	0.27	0.03	0.00	0.08	0.12	LC-06B
180.0	0.08	0.27	0.07	0.00	0.06	0.06	LC-06B
240.0	0.06	0.26	0.01	0.00	0.04	0.13	LC-06B
300.0	-0.20	0.26	0.01	0.00	0.03	-	LC-06B


レンジ容量 : 150 kN 等級 1

力 (kN)	相対 指示 誤差 $q$ (%)	相対 拡張 不確かさ $U_{cal\_utm}$ (%)	相対 繰返し 誤差 $b$ (%)	相対 ゼロ 誤差 $f_0$ (%)	相対 分解能 $a$ (%)	相対 往復 誤差 $v$ (%)	トランスファ スタンダード 管理番号
30.0	0.03	0.30	0.03	0.00	0.17	-	LC-06B
60.0	0.15	0.27	0.02	0.00	0.08	-	LC-06B
90.0	0.26	0.27	0.03	0.00	0.06	-	LC-06B
120.0	0.29	0.26	0.02	0.00	0.04	-	LC-06B
150.0	0.04	0.26	0.01	0.00	0.03	-	LC-06B

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 $k$ は2である。  
拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力/一軸試験機)  
に従って算出した。

相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解  
能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項及び7項による。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



総数 5 頁のうち 5 頁  
校正証明書番号 M-25233

## 校正結果

レンジ容量 : 60 kN    等級 1 ✓

力 (kN)	相対 指示 誤差 $q$ (%)	相対 拡張 不確かさ $U_{cal\_utm}$ (%)	相対 繰返し 誤差 $b$ (%)	相対 ゼロ 誤差 $f_0$ (%)	相対 分解能 $a$ (%)	相対 往復 誤差 $v$ (%)	トランスファ スタンダード 管理番号
6.0	-0.11	0.30	0.52	0.00	0.33	0.57	LC-05B
12.0	0.11	0.22	0.40	0.00	0.17	0.46	LC-05B
24.0	0.23	0.22	0.13	0.00	0.08	0.42	LC-05B
36.0	0.40	0.22	0.14	0.00	0.06	0.23	LC-05B
48.0	0.46	0.22	0.09	0.00	0.04	0.25	LC-05B
60.0	0.13	0.22	0.09	0.00	0.03	-	LC-05B


上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 $k$ は2である。  
拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力/一軸試験機)  
に従って算出した。

相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解  
能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項及び7項による。

以下余白



この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



総数 5 頁のうち 1 頁  
校正証明書番号 M-25234

## 校正証明書

顧客名	株式会社ホクエツ秋田 大館工場
住所	秋田県大館市二井田字前田野37-1
名称	油圧式一軸試験機
型式	アムスラー
能力	圧縮:1000 kN
製造番号	1940
試験機番号	09-C-233
製造年月	1990年10月
製造者	株式会社 杉本試験機製作所
検査報告書番号	m-25234
力指示	アナログ (目盛板と指針)
センサー種類	計測ラム・シリンダー
センサー識別	無し
総レンジ	4R : 1000, 500, 250, 100 kN
校正レンジ	圧縮 : 1000, 500, 250, 100 kN
校正方法	JIS B 7721:2018 (ISO 7500-1:2015) による
実施条件	2頁のとおり
トランスファスタンダード	3頁のとおり
校正結果	4~5頁のとおり
受付年月日	2025年11月7日
校正年月日	2025年11月17日
校正実施場所	秋田県大館市二井田字前田野37-1

校正結果は以上のとおりであることを証明する

2025年11月19日

秋田県大館市大曲丸子町8-1

株式会社 増井商

代表 増井龍

計量士登録番号第13345号 増井 耕太

この証明書は、日本産業規格に基づくものであり使用した校正機器は国家標準にトレーサブルな標準値が付与されております。

発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

総数 5 頁のうち 2 頁  
校正証明書番号 M-25234

## 校正の実施条件

- 1) 一軸試験機の校正は、3頁に記載した圧縮用力計をトランスファスタンダードとして用い、一軸試験機の力伝達系を含む力測定系全体に圧縮力を作用させて実施した。
- 2) 予備負荷の回数は 3回である。
- 3) 校正を行う最小レンジでは、ピストンの位置を 20 % 40 % 60 % に変更して実施した。
- 4) 予備負荷及び／又は各負荷サイクルの間の待機時間は、1分である。
- 5) 力計の指示値の測定は、負荷が校正力に達すると同時に行った。
- 6) 力計の位置変更をせず実施した。
- 7) 附属品の評価は、最小レンジにおいて実施した。
- 8) 一軸試験機及び／又は校正に必要な機器等は、校正を始める1時間前からすべての校正が終了するまで連続した通電が行われた。
- 9) 校正実施場所の温度は 19.0 °C~19.9 °C、湿度は 50.5 %±1.5 %、気圧は 1004 hPaであった。  
なお、各測定シリーズを校正中の温度変動は2 °C以内であった。
- 10) 一般検査において異常は認められなかった。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ 秋田大館工場



総数 5 頁のうち 3 頁  
校正証明書番号 M-25234


## 校正に使用したトランスファースタンド

管 理 番 号	LC-07B
名称 及び 器物番号	ロードセル:No. AHI100005
校正 証 明 書 番 号	53-2473221-001
型式 及び 定格容量	CLJ-1MNB: (1000 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 137062001
不確かさ及び 等級	40 kN~ 1000 kN 相対拡張不確かさ(k=2) 0.066 % 1 級
校 正 温 度	22.9 °C
校 正 年 月 日	2024年11月14日
内挿校正式の有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

管 理 番 号	LC-06B
名称 及び 器物番号	ロードセル:No. AHG100003
校正 証 明 書 番 号	53-2473221-002
型式 及び 定格容量	CLJ-300KNB: (300 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 137062001
不確かさ及び 等級	20 kN~ 300 kN 相対拡張不確かさ(k=2) 0.066 % 1 級 60 kN~ 300 kN 相対拡張不確かさ(k=2) 0.049 % 0.5級
校 正 温 度	22.9 °C
校 正 年 月 日	2024年11月14日
内挿校正式の有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当する。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



総数 5 頁のうち 4 頁  
校正証明書番号 M-25234

## 校正結果

レンジ容量 : 1000 kN 等級 1 ✓

力 (kN)	相対 指示 誤差 $q$ (%)	相対 拡張 不確かさ $U_{cal\_utm}$ (%)	相対 繰返し 誤差 $b$ (%)	相対 ゼロ 誤差 $f_0$ (%)	相対 分解能 $a$ (%)	相対 往復 誤差 $v$ (%)	トランスファ スタンダード 管理番号
200.0	-0.08	0.35	0.09	0.00	0.20	0.10	LC-07B
400.0	-0.12	0.31	0.02	0.00	0.10	0.18	LC-07B
600.0	-0.05	0.30	0.01	0.00	0.07	0.15	LC-07B
800.0	-0.08	0.30	0.01	0.00	0.05	0.13	LC-07B
1000.0	-0.32	0.30	0.01	0.00	0.04	-	LC-07B


レンジ容量 : 500 kN 等級 1 ✓

力 (kN)	相対 指示 誤差 $q$ (%)	相対 拡張 不確かさ $U_{cal\_utm}$ (%)	相対 繰返し 誤差 $b$ (%)	相対 ゼロ 誤差 $f_0$ (%)	相対 分解能 $a$ (%)	相対 往復 誤差 $v$ (%)	トランスファ スタンダード 管理番号
100.0	0.00	0.34	0.04	0.00	0.20	-	LC-07B
200.0	0.01	0.31	0.02	0.00	0.10	-	LC-07B
300.0	0.08	0.30	0.01	0.00	0.07	-	LC-07B
400.0	0.10	0.30	0.02	0.00	0.05	-	LC-07B
500.0	-0.13	0.30	0.02	0.00	0.04	-	LC-07B

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 $k$ は2である。  
拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力/一軸試験機)  
に従って算出した。

相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解  
能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項及び7項による。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場



総数 5 頁のうち 5 頁  
校正証明書番号 M-25234

## 校正結果

レンジ容量 : 250 kN 等級 1 ✓

力 (kN)	相対 指示 誤差 $q$ (%)	相対 拡張 不確かさ $U_{cal\_utm}$ (%)	相対 繰返し 誤差 $b$ (%)	相対 ゼロ 誤差 $f_0$ (%)	相対 分解能 $a$ (%)	相対 往復 誤差 $v$ (%)	トランスファ スタンダード 管理番号
50.0	-0.27	0.31	0.04	0.00	0.20	-	LC-06B
100.0	-0.03	0.27	0.01	0.00	0.10	-	LC-06B
150.0	0.09	0.27	0.02	0.00	0.07	-	LC-06B
200.0	0.12	0.26	0.01	0.00	0.05	-	LC-06B
250.0	-0.13	0.26	0.02	0.00	0.04	-	LC-06B

レンジ容量 : 100 kN 等級 1 ✓

力 (kN)	相対 指示 誤差 $q$ (%)	相対 拡張 不確かさ $U_{cal\_utm}$ (%)	相対 繰返し 誤差 $b$ (%)	相対 ゼロ 誤差 $f_0$ (%)	相対 分解能 $a$ (%)	相対 往復 誤差 $v$ (%)	トランスファ スタンダード 管理番号
20.0	-0.42	0.31	0.50	0.00	0.20	1.10	LC-06B
40.0	0.02	0.28	0.20	0.00	0.10	0.83	LC-06B
60.0	0.24	0.27	0.22	0.00	0.07	0.67	LC-06B
80.0	0.33	0.27	0.16	0.00	0.05	0.46	LC-06B
100.0	-0.01	0.26	0.10	0.00	0.04	-	LC-06B


上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 $k$ は2である。  
拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力/一軸試験機)  
に従って算出した。

相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解  
能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項及び7項による。


以下余白



この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場




一軸試験機のトレーサビリティ体系



校正に使用した標準器は上記体系図のとおり国家標準にトレーサブルである。

株式会社 増井 商



2025 年 11 月 17 日

代表 増井 龍

計量士 No13345 増井 耕太



\*校正に使用した標準器は校正証明書に記載されています。

この写しは原本と相違ありません。  
(株)ホクエツ秋田大館工場

